

تحديد الخواص الحقيقية للمزيج الاسمنتى

الدكتور محمد حيسن

(قبل للنشر في 20/5/1996)

□ الملخص □

تم تحديد الخواص الحقيقية للمزيج الاسمنتى (زمن الترسيب، حجم الترسيب، سرعة الترسيب، للزوجة الظاهرية، للزوجة اللينة) تجريبياً ومن ثم ترجمة المعطيات التجريبية إلى علاقات رياضية مؤقتة تستطيع استخدامها بسهولة وتطبيقها في المجالات العملية مباشرة من أجل اسمنت بورتلاندي عادي ودون إضافة أية مواد للمزيج الاسمنتى.

Determining the Real Characteristics of the Cement Mixture

Dr. Mohamad ISSA*

(Accepted 20/5/1996)

□ ABSTRACT □

The actual characteristics of the cement mixture were experimentally determined (precipitation time, size, speed, visible viscosity and flexible viscosity) and translated into mathematical relationships to enable us to use it easily and apply it directly to the practice for normal portland cement and without adding any materials to the cement mixture.

* Lecturer at Geology Department, Faculty of Science, Tishreen University, Lattakia, Syria.

مدخل:

تعد دراسة التركيب الحبي للأسمنت المستخدم والعناصر الكيميائية الداخلة في تركيبه من الأهمية بمكان بحيث تمكن من تحديد الخواص الحقيقة للمزيج الاسمنتي (حجم الترسيب، زمن الترسيب، سرعة الترسيب، للزوجة الظاهرية، للزوجة اللينة) لأنها تعطينا تصوّراً مسبقاً عن سلوك المزيج الاسمنتي قبل استخدامه في المجالات العملية.

المادة والطريقة:


تم تشكيل خلطات اسمنتية بنسب متفاوتة من ($W/Z=0.6$, $W/Z=1$, $W/Z=3$) من الاسمنت البورتلاندي العادي. حيث W : نسبة الماء.
 Z : نسبة الاسمنت.

واختيرت هذه النسب بعد دراسات تجريبية مطولة على المزيج فوجدنا أن الخواص الحقيقة لنسبة المزيج الاسمنتي ($W/Z=3$) تكون قريبة جداً من الحالة السائلة عندها يدعى المزيج سائل نيوتن، وعندما يكون المزيج الاسمنتي ($W/Z=0.6$) في وضع الاستقرار يدعى بسائل بنغهام ويمثل المزيج ($W/Z=1$) مرحلة انتقالية بين سائل نيوتن وسائل بنغهام. ويتم تحديد حجم الترسيب والنسبة المئوية من خلال أخذ المزيج ووضعه في أنبوب اختبار سعته 1000 سم^3 لمدة ثلاثة ساعات.

وتحدد الزوجة الظاهرية واللينة بوضع المزيج الاسمنتي في جهاز الزوجة (Rotationsviskomenter) المبين في الصورة (1) وتؤخذ القراءات عند كل من M600, M300 من جهاز الزوجة.

التطبيق العملي:

تمثل دراستنا للخواص الحقيقة لخلطات الاسمنت البورتلاندي إسهاماً نوعياً في استخدامات هذا الاسمنت الذي تركيبه الحبي ونسبة العناصر الكيميائية الداخلة في تركيبه موضحة كما هو في الشكل (1) والجدول رقم (1).



الصورة (1): جهاز اللزوجة (Rotationsviskomenter)

حيث شملت الدراسة ثلاثة خلطات اسمنتية مقترحة أساسها الاسمنت البورتلاندي وهي:
 $(W/Z=0.6, W/Z=1, W/Z=3)$

نسبة مؤوية %	مقاييس الحبات (μm)
95.5	< 100
80.5	< 60
60.0	< 40
17.9	< 20
3.0	< 10
1.2	< 5
0.4	< 2

شكل (1): التركيب الحبي للأسمنت المستخدم

ومن أجل كل خلطة منها قمنا بحساب زمن وحجم وسرعة الترسيب بالإضافة إلى اللزوجة الظاهرية واللذنة الموقعة، مطبقين في ذلك المعادلات الرياضية الخاصة. فمن أجل تحديد حجم الترسيب تجريبياً قمنا بتطبيق المعادلة (1)، المصدر [1].

الجدول (1): النسب الملوية للعناصر الكيميائية الداخلة في تركيبه

نوع الاسمنت	CO_2	SiO_2	HCl	Cl^-	Fe_2O_3	Na_2O	Al_2O_3	CaO	MnO	SO_3	S^-
اسمنت بورتلاندي عادي	0.3	21.8	0.5	0.03	2.6	1.2	6.3	66	0.05	3.5	0.02

$$V_s = \frac{V_e}{V_0} 100\% \quad (1)$$

V_s : حجم الترسيب الموجود في أنبوب الاختبار.

V_0 : حجم المزيج الاسمنتي الموجود في الأنابيب لحظة بدء التجربة.

V_e : حجم المزيج الموجود في الأنابيب بعد مضي ثلاثة ساعات على زمن التجربة.

أما بالنسبة لزمن الترسيب فقد جرى تطبيق المعادلة (2):

$$T_s = 0.95 T_{v_e} \quad (2)$$

بعد ذلك نظمت البيانات الخاصة المتعلقة بنسبة المزيج الاسمنتي وزمن المزج وسرعة الترسيب وزمن الترسيب الخاصة بالاسمنت البورتلاندي في الجدول رقم (2).

ولقد حاولت مقارنة القيم التجريبية الموضحة في الجدول رقم (3) مع عشرة قيم تم حسابها بواسطة الحاسوب وتمكنت من خلال هذه المقارنة من وضع معادلة رياضية (3) تمكنا من تحديد سرعة الترسيب بعد إدخال عامل التصحيح (0.941).

الجدول (2): نسب المزيج الاسمنتي، زمن المزج، سرعة الترسيب وزمن الترسيب.

نوع الاسمنت المستخدم	نسبة المزيج الاسمنتي	زمن المزج دقيقة	سرعة الترسيب cm/s	زمن الترسيب دقيقة
اسمنت بورتلاندي عادي	0.6	3	0.0005	93.56
	1.0	3	0.0022	92.90
	1.6	3	0.0028	75.18
	3.0	3	0.0012	22.57

ويوضح الجدول رقم (3) والمعادلة (3) العلاقة بين القيم التجريبية والقيم الحسابية

$$Y = -2.64293 \cdot 10^{-3+0.005X} \quad (3)$$

الجدول (3): نتائج المقارنة بين القيم التجريبية والقيم الحسابية لسرعة الترسيب.

نسبة المزيج الاسمنتى المستخدم (X)	0.6	1.0	1.6	3.0
(y) القيمة التجريبية (cm/s)	0.0005	0.0022	0.0028	0.0120
(y) القيمة الحسابية (cm/s)	0.0001	0.0020	0.0048	0.0110

ويتم تحديد الزوجة الظاهرية بالمعادلة (4)، المصدر [2]

$$(4) \quad \eta_s = \frac{508M300}{511} (mpa.s)$$

وبالطريقة السابقة نفسها تمت مقارنة القيم التجريبية والحسابية للزوجة الظاهرية (جدول 4) التي مكنتنا من إدخال عامل التصحيح (0.928) ووضع معادلة رياضية (5)، يمكن استخدامها من أجل تحديد الزوجة الظاهرية دون الحاجة إلى العمل التجربى.

الجدول (4) نتائج المقارنة بين القيم التجريبية والقيم الحسابية للزوجة الظاهرية

نسبة المزيج الاسمنتى المستخدم (x)	0.6	1.0	1.6	3.0
القيمة التجريبية (y)	27.83	9.0	5.96	2.98
القيمة الحسابية (y)	27.84	7.34	5.97	2.98

$$(5) \quad Y = 107.555 - 194.042X + 114.205X^2 - 20.381X^3$$

أما بالنسبة لتحديد الزوجة اللدنة فتطبق المعادلة (6)

$$(6) \quad \eta_p = \frac{508M600 - M300}{511}$$

مستخدمين الخطوات السابقة بعد إدخال عامل التصحيح (0.863) للوصول إلى المعادلة (7) التي من خلالها نستطيع تحديد الزوجة اللدنة مباشرة دون الرجوع إلى العمل التجربى.

الجدول (5) نتائج المقارنة بين القيم التجريبية والقيم الحسابية للزوجة اللدنة

نسبة المزيج الاسمنتى المستخدم (x)	0.6	1.0	1.6	3
(y) القيمة التجريبية (y)	24.85	10.5	6.96	4.97
(y) القيمة الحسابية (y)	24.86	8.76	6.97	4.97

$$Y = 85.9266 - 147.821X + 85.85X^2 - 15.191X^3 \quad (7)$$

النتائج والمقترنات:

لقد أفضت هذه الدراسة للمزيج الاسمنتي المقترن من خلال دراسة الخواص الحقيقية له مثل (زمن الترسيب، سرعة الترسيب، حجم الترسيب، الزوجة الظاهرة، الزوجة الدنة) إلى نتائجتين هامتين من الناحية التطبيقية تتلخصان في:

1- تكوين فكرة واضحة مسبقة عن سلوك هذا المزيج أثناء استخدامه في المجالات العملية مثل ملء شقوق مختلفة الأبعاد بغية تحسين وتدعيم الطبقات المختلفة المتتصدة المراد إقامة منشآت ضخمة عليها.

2-أخذ تصور مسبق عن المهمة الأساسية للمزيج الاسمنتي قبل انتقاءه والهدف من استخدامه في ضوء الحالات التالية:

آ- من أجل المثانة: اسمنت + ماء.

ب- من أجل الكتمة: غضار + اسمنت + ماء.

ج- من أجل المثانة والكتمة في آن واحد (اسمنت + غضار بحسب متفاوتة + ماء).

ويجدر الملاحظة أن المعادلات الرياضية التي تم التوصل إليها يمكن استخدامها فقط في حالات خاصة من أجل اسمنت بورتلاندي عادي، دون إضافة أية مواد أخرى للمزيج الاسمنتي وبكلفة مادية أقل.

REFERENCES

- [1]- NEUMANN, H.: Das Sediment volumenals Kenngröße für die untersuchung von Injektions Zementen Zement Kalk-Gips 11 (1958) 8, S. 339-345.
- [2]- KAISER, W.: Die tchnologischen Eigenschaften von Zement Suspensionen und die daraus ableitbaren Folgerungen für die Praxis im Tiefbau Diss. Uni. Stuttgart 1969.