

Effect of the Hydrothermal Treatment Temperature and Amount of Structure Directing Agent on the Surface Properties for SBA-15 Mesostructure

Dr. Ibrahim Raheb*
Dr. Husam Al-din Kawasse**
Reem Al-Morshidi***

(Received 25 / 7 / 2023. Accepted 29 / 10 / 2023)

□ ABSTRACT □

Six samples of SBA-15 mesostructure were prepared. Process was proceeded with constant amount of TEOS, at different temperatures (70,100 and 130 C°) using different amounts of P123 as structure directing agent (SDA).

Results showed that both, the temperature of the hydrothermal treatment and the amount of (SDA) clearly affect on isothermal adsorption curves and the all pore structure factors.

When the mass of SDA was 23 m.mol at different temperature (70,100,130 C°) the specific surface area was 640,734 and 382 m²/g respectively.

Where at constant temperature 100 C° and different mass of SDA (23, 46, 69 m.mol) the surface area was 734,852,832 m²/g respectively .The pore volume distribution also was changed.

Keywords: SBA-15, hydrothermal treatment, SDA, textural properties.

Copyright



:Tishreen University journal-Syria, The authors retain the copyright under a CC BY-NC-SA 04

* Professor- Faculty of Sciences – Tishreen University- Lattakia- Syria.

** Professor - Faculty of Sciences – Tishreen University- Lattakia- Syria..

*** Postgraduate Student (Master)– Faculty of Sciences – Tishreen University Lattakia- Syria.
reemal-Morshidi@gmail.com

تأثير درجة حرارة المعالجة الهيدروحرارية وكمية العامل الموجه في الخواص السطحية للبنية الميزومسامية SBA-15

د. ابراهيم راهب*

د. حسام قواص**

ريم المرشدي***

(تاريخ الإيداع 25 / 7 / 2023. قُبِلَ للنشر في 29 / 10 / 2023)

□ ملخص □

حُضِرَت 6 عينات من البنية الميزومسامية SBA-15 بطريقة المعالجة الهيدروحرارية باستخدام كمية ثابتة من TEOS عند درجات حرارة مختلفة ($70, 100, 130\text{ }^{\circ}\text{C}$) وباستخدام العامل الموجه P123 بنسب مختلفة (23,46,69 m.mol) عند الدرجة $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ تبين أن كل من درجة حرارة المعالجة الهيدروحرارية وكمية العامل الموجه يؤثران بشكل واضح على منحنيات الامتزاز وعلى قيمة المساحة السطحية النوعية. عند تغير درجة حرارة المعالجة الهيدروحرارية ($70, 100, 130\text{ }^{\circ}\text{C}$) وقيمة ثابتة للعامل الموجه 23 m.mol كانت قيم المساحة السطحية النوعية 640 و 734 و $382\text{ m}^2/\text{g}$ على الترتيب. بينما عند قيمة ثابتة لدرجة الحرارة $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ وقيم مختلفة للعامل الموجه (23,46,69m.mol) كانت قيم المساحة السطحية النوعية $832, 852, 734\text{ m}^2/\text{g}$ على الترتيب. كما يظهر التأثير أيضاً في توزيع حجم المسام للعينات المحضرة.

الكلمات المفتاحية: SBA-15، الميزومسامية، المعالجة الهيدروحرارية، العامل الموجه، الخواص النسيجية.



حقوق النشر : مجلة جامعة تشرين- سورية، يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر بموجب الترخيص

CC BY-NC-SA 04

*أستاذ ، كلية العلوم، جامعة تشرين، اللاذقية، سورية.

** أستاذ ، كلية العلوم، جامعة تشرين، اللاذقية، سورية.

*** طالب دراسات عليا (ماجستير)، كلية العلوم، جامعة تشرين، اللاذقية، سورية. reemal-Morshidi@gmail.com


مقدمة:

تتميز المواد المسامية باحتوائها ضمن بنيتها الصلبة على مسامات، ذات أبعاد مختلفة (تصنف حسب أبعادها إلى مسام ميكرو مسام دقيق ($>2\text{nm}$)، ميزو ($2\text{nm} < 50\text{nm}$)، ماكرو ($>50\text{nm}$). تنتمي إلى هذه المواد المسامية الكربون الفعال، الغضار، الزيوليت، الأكاسيد المشتركة والسيليكا المسامية. توجد بعض هذه المواد توجد على شكل خامات طبيعية حاملة للغضار، الذي هو عبارة عن ألومينوسيليكات كالبيلون والكاولين (الذي يستخدم في صناعة الخزف)، وخامات طبيعية حاملة للزيوليت؛ تتراوح نسبة الزيوليت في هذه الخامات في سوريا حوالي 30-35%. تم استخدام الزيوليت الطبيعي و الصناعي في إغناء التربة (الحفاظ على الرطوبة و الأسمدة) وفي عمليات التبادل الشاردي لوجود شحنة سالبة ضمن البنية الزيوليتية والتفاعلات الحفزية غير المتجانسة لما تتمتع به من مساحة سطحية نوعية كبيرة و احتوائها على بنية مسامية و تمتلك خواص حمض-أساس مما يجعلها حفازات مهمة للغاية. ومازالت الأبحاث مستمرة لتحضير حفازات جديدة ذات فعالية وانتقائية عاليتين [1-5].

نتيجةً لتطور التكنولوجيا والحاجة الماسة إلى مركبات جديدة تسهم في العديد من العمليات التكنولوجية مثل الصناعات البتروكيمياوية و النفطية و عمليات الفصل و التنقية و الحفز الكيميائي و الصناعات الدوائية، بدأت الرحلة نحو استكشاف المواد المسامية من علماء شركة موبيل في الولايات المتحدة الذين اكتشفوا مواد مسامية ذات ترتيب منتظم و مساحة سطح نوعي عالية مكونة من مواد السيليكا المسامية اللاعضوية ذات أبعاد المسام < 2 نانومتر سميت (MCM) وذلك باستخدام المواد الفعالة سطحياً موجبة الشحنة كعامل موجه ، ونظراً لوجود مساحة السطح العالية ، وقطر المسام القابل للضبط والمحدد جيداً والإمكانية الجيدة لإدخال وظائف في السطح تم استخدام السيليكا المسامية ولا سيما MCM-41 على نطاق واسع في العديد من المجالات أهما الحفز و ذلك بسبب خصائصه التركيبية [6,7,8].

ظهر لاحقاً نوع جديد من المركبات الميزو مسامية سميت SBA-X حيث يرمز SBA إلى Santa Barbara Amorphous ويمثل X رقماً بحيث على سبيل المثال يمثل SBA-15 بنية سداسية ثنائية الأبعاد، SBA-12 هيكلاً سداسي ثلاثي الأبعاد و SBA-11 له هيكلاً مكعب [9,10].

تكمن أهمية البنية SBA-15 في امتلاكها مساحة السطح الكبيرة، والتوزيع المنتظم لحجم المسام، والمسام الأسطوانية المرتبة بترتيب سداسي بقطر مسام قابل للضبط أي قابل للتحكم به، مما يسبب سهولة وصول الجزيئات المستهدفة إلى السطح الداخلي للمواد، وبالتالي حركية سريعة للعمليات الكيميائية أو الفيزيائية، بالإضافة إلى ذلك، تتمتع البنية SBA-15 باستقرار ميكانيكي وكيميائي حراري عالٍ، وذلك بسبب جدران المسام السمكية، وذلك بسبب وجود المسامية الدقيقة في جداره المتوسط التي من خلالها يتم ارتباط المسامات المتوسطة المجاورة. وأيضاً حجم مسامه الأصغر مقارنةً بالمواد الميزومسام الأخرى التي تمتلك جدران مسام أقل سماكة وحجم مسام أكبر مثل MCM-41 [11].



الشكل (1): بنية SBA-15

أهمية البحث وأهدافه:

تمتلك البنية الميزومسامية ومنها SBA-15 أهمية كبيرة في العديد من المجالات بسبب خواصها الهامة ولها تطبيقات كثيرة مثل الحفز، الامتزاز، عمليات الفصل والإزالة والتقية، وفي الصناعات الدوائية، ومضيف لمركبات وعناصر ذات أهمية تطبيقية مثل أنصاف النواقل وصناعة العدسات الطبية...إلخ. وبعد تحضير هذه البنية محلياً بديلاً مناسباً اقتصادياً عوضاً عن استيراد هذه المادة جاهزة. يهدف البحث إلى تحضير ودراسة البنية الميزومسامية SBA-15 بالطريقة الهيدروحرارية باستخدام عامل موجه (P123) يتميز بوزن جزيئي منخفض نسبياً ($M_a=164.200 \text{ gr/mol}$). ودراسة تأثير تغيير شروط التحضير على خواص البنية الناتجة (كمية العامل الموجه للبنية، درجة حرارة المعالجة الهيدروحرارية) من خلال دراسة خواص البنية النسيجية.

طرائق البحث ومواده:

1. تحضير العينات:

تم تحضير البنية SBA-15 بطريقة المعالجة الهيدروحرارية وذلك بتحضير محلول من HCl (2M) ثم تم إضافة TEOS (نترا إيثيل أورثوسيليكات كمصدر للسيليكا) بالتدريج و التحريك المستمر وعند الدرجة 40°C ثم تم إضافة محلول العامل الموجه P123 (بوليمير غير أيوني ثلاثي مشترك) عند نفس الشروط، وذلك بوجود كمية ثابتة من TEOS وتغيير كمية P123 مع استمرار التحريك لمدة 24 ساعة، حيث تم الحصول على راسب أبيض هلامي، ثم قسم الراسب قسمين؛ تم تعتيق القسم الأول لمدة 24 ساعة للتعتيق ثم وضع في أوتوكلاف وتم تسخينه عند الدرجة 100°C في فرن كهربائي لمدة 24 ساعة، و القسم الآخر وضع مباشرة بأوتوكلاف و تم تسخينه عند نفس الشروط ، ثم بعد 24 ساعة تم تبريد وعاء التحضير وفصل الراسب بالترشيح وغسل بكمية مناسبة من الماء المقطر والكحول حتى التخلص التام من العامل الموجه، ثم جفف في فرن كهربائي عند الدرجة 100°C لمدة 24 ساعة ثم تم تكليس جزء من الراسب في مرمدة عند الدرجة 550°C لمدة 6 ساعات ثم تم الاحتفاظ بالعينات لإجراء دراسات لاحقة. [11,12] تم إنجاز هذا العمل في مخبر كيمياء السطوح والحفز للدراسات العليا كلية العلوم جامعة تشرين خلال (2022-2023).

2. طرائق الدراسة:

تم تعيين عوامل البنية النسيجية الأخرى للعينات المحضرة (المساحة السطحية النوعية، نصف قطر المسام المتوسط، حجم المسام الدقيق... إلخ)، وذلك من خلال معالجة بيانات الامتزاز التي تم الحصول عليها بطريقة امتزاز غاز النيتروجين عند الدرجة 77K وذلك باستخدام جهاز آلي مبرمج من نوع NOVA2200e من شركة QUANACHROME الأمريكية.

النتائج والمناقشة:

تمت تسمية العينات وفق التالي SBA_{T-P-t} حيث:

T تشير إلى كمية السيليكا m.mol.



P تشير إلى كمية العامل الموجه m.mol.


t تشير إلى درجة المعالجة الهيدروحرارية.

كما هو واضح من الجدول (1).


الجدول (1) يبين أسماء العينات حسب كمية العامل الموجه والسيليكا ودرجة المعالجة الهيدروحرارية





1	2	3	4	5	6
$SBA - 15_{T_{51}, P_{69}, t_{100}}$ (معتقة)	$SBA - 15_{T_{51}, P_{69}, t_{100}}$ (غير معتقة)	$SBA - 15_{T_{51}, P_{46}, t_{100}}$	$SBA - 15_{T_{51}, P_{23}, t_{100}}$	$SBA - 15_{T_{51}, P_{23}, t_{70}}$	$SBA - 15_{T_{51}, P_{23}, t_{130}}$








يبين الشكل (2) منحنيات الامتزاز للعينات المحضرة











الشكل (3) يبين رسومات BET الخطية





الشكل (4) يبين علاقة دوبينين رادكوشكيفتش (DR)

من خلال معالجة بيانات الامتزاز التي تم الحصول عليها من الجهاز المستخدم لدراسة الامتزاز قمنا برسم منحنيات توزيع حجم المسام للعينات المحضرة كما يبين الشكل (5)



الشكل (5) يبين منحنيات توزيع حجوم المسام

يظهر من الشكل (2) أن جميع منحنيات الامتزاز تنتمي إلى النوع □ حسب سينغ ورفاقه وتظهر الأنشطة التخلفية على جميع منحنيات ، تظهر أيضاً ركبة على منحنيات الامتزاز عند قيم الضغط المنخفض حتى 0.1 مما يدل على احتواء العينة على نسبة من المسامات الدقيقة.

تمت معالجة بيانات الامتزاز بتطبيق علاقة BET الخطية التالية:

$$\frac{X}{V(1-X)} = \frac{1}{CV_m} + \frac{C-1}{CV_m} X \quad (1)$$

ومن خلال رسومات BET الخطية (شكل 3) حسب كل من قيمة الثابت C_{BET} الذي يعبر عن التأثيرات المتبادلة ماز-ممتز وحسبت سعة الطبقة الأحادية V_m وذلك من قيم الميل والتقاطع .

استخدمت سعة الطبقة الأحادية لحساب المساحة السطحية النوعية S_{BET} من العلاقة:

$$S_{BET} = 4.37 \times V_m \quad (2)$$

تبين رسومات BET من الشكل (3) خطية واضحة في مجال الضغط النسبي (0.05-0.2)، وتم حساب قيم حجم المسام الكلي V_p بوحدة ml/g وذلك عن طريق تحويل الحجم الممتز عند الضغط النسبي $P/P_0=0.95$ إلى الحالة السائلة وعلى اعتبار أن كثافة النتروجين عند الدرجة 77K تساوي 0.808 g/cm^3 وذلك بعد ضربه بالثابت $15.47 \cdot 10^{-4}$ وبعد ذلك حسبنا نصف قطر المسام الوسطي $\bar{r}$ باستخدام العلاقة :

$$\bar{r} = \left(\frac{2V_p}{S_{BET}} \right) \times 10^3 \text{ nm} \quad (3)$$

باستخدام علاقة دوبينين رادكوشكيفتش (DR) التالية:

$$\log V = \log V_0 - D(\log P_0/P)^2 \quad (4)$$

تم تعيين حجم المسام الدقيق V_0 وثابت دوبينين D ويلاحظ كما هو واضح في الشكل (4)، من خلال المنحنيات أن المجال الخطي يقع في مجال الضغوط النسبية المنخفضة حتى 0.04 ثم يبدأ بالانحراف نحو الأعلى ونلاحظ أن المجال الخطي للعينات يتطابق تقريباً مما يدل على تشابه العينات من حيث احتوائها على المسامية الدقيقة. وكذلك قيمة الطاقة المميزة للامتزاز E_0 بالعلاقة:

$$E_0 = 2.8574/(D)^{1/2} \quad (5)$$

الجدول (2) عوامل البنية المسامية للعينات المدروسة

Sample	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	V_m (Cm ³ /g)	S_{BET} (m ² /g)	V_p (ml/g)	r_p (nm)	V_0 (ml/g)	V_{meso}	C_{BET}	D	E_0 (Ki/mol)	(V_0/V_p) %
1 $SBA-15_{T_{51}, P_{69}, t_{100}}$	190	832	1.02	2.78	0.44	0.58	105	0.128	7.98	43.21
2 $SBA-15_{T_{51}, P_{69}, t_{100}}$	190	832	1.00	2.41	0.41	0.59	105	0.128	7.98	40.55
3 $SBA-15_{T_{51}, P_{46}, t_{100}}$	195	852	1.11	2.60	0.41	0.70	171	0.105	8.83	37.17

4	$SBA-15_{T_{51}, P_{23}, t_{100}}$	169	734	0.84	2.28	0.35	0.49	296	0.088	9.63	42.35
5	$SBA-15_{T_{51}, P_{23}, t_{70}}$	146	640	0.70	2.07	0.34	0.36	228	0.095	9.27	48.46
6	$SBA-15_{T_{51}, P_{23}, t_{130}}$	87	382	0.74	3.89	0.19	--	381	0.105	8.84	25.74

تظهر النتائج السابقة أننا حصلنا على البنية SBA-15 وذلك من شكل الأنشطة التخلفية و توزيع حجم المسام و قيم مساحة السطح النوعي.

ونلاحظ من الجدول (2) أن عملية التعتيق لا تظهر تأثيراً ملحوظاً على عوامل البنية المسامية لبنية SBA-15 كما يبدو من العينتين (1) و (2) لذلك لم يؤخذ التعتيق بالحسبان. [5,6] أظهرت النتائج في الجدول (2) أن جميع عينات SBA-15 الناتجة تملك مساحة سطحية نوعية كبيرة مقارنة مع البنى الميزومسامية من الدراسات المرجعية.

يبين الجدول (2) أنه عند ثبات درجة المعالجة الهيدروحرارية ($100\text{ }^{\circ}\text{C}$) واختلاف كمية العامل الموجه (23,46,69) تختلف عوامل البنية المسامية للعينات بشكل واضح حيث تزداد المساحة السطحية النوعية من القيمة $734\text{ m}^2/\text{g}$ للينة (4) عندما تكون كمية العامل الموجه 23 m.mol لتصبح $852\text{ m}^2/\text{g}$ للينة (3) عندما تكون كمية العامل الموجه 46 m.mol ثم تعود للتناقص قليلاً لتصبح $832\text{ m}^2/\text{g}$ للينة (2)

عندما تزداد كمية العامل الموجه إلى 69 m.mol و ينعكس ذلك على قيمة كل من حجم المسام الكلي V_p في (العمود 3) ونصف قطر المسام المتوسط في (العمود 4) ويظهر هذا التغير بنفس الاتجاه في قيم بقية العوامل. [3] وعند ثبات قيمة العامل الموجه 23 m.mol وتغير درجة المعالجة الهيدروحرارية ($70,100,130\text{ }^{\circ}\text{C}$) يبين الجدول (2) تغير عوامل البنية المسامية بتغير درجة حرارة المعالجة الهيدروحرارية حيث بلغت المساحة السطحية النوعية القيمة $640\text{ m}^2/\text{g}$ للينة (5) عند الدرجة $70\text{ }^{\circ}\text{C}$ لتزداد إلى القيمة $734\text{ m}^2/\text{g}$ للينة (4) عند الدرجة $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ ثم تعود لتتناقص بشكل ملحوظ لتصل إلى القيمة $382\text{ m}^2/\text{g}$ للينة (6) عند الدرجة $130\text{ }^{\circ}\text{C}$ ويظهر هذا التغير بالاتجاه نفسه لبقية عوامل البنية المسامية. [4]

نلاحظ من الجدول (2) أن أفضل الشروط التي أعطت أعلى قيمة للمساحة السطحية النوعية والتي بلغت $852\text{ m}^2/\text{g}$ هي عند درجة المعالجة الهيدروحرارية $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ وكمية العامل الموجه 46 m.mol (الينة 3).

يبين الشكل (5) منحنيات توزيع حجم المسام للعينات المحضرة ويظهر من خلال ذلك اختلاف توزيع حجم المسام باختلاف شروط التحضير ويكون التوزيع أفضل ما يمكن للعينات (3,4,5) حيث يتميز بتوزيع ضيق وقمم حادة مما يشير إلى وجود المسام المنتظم في هذه العينات ونلاحظ أن النسبة العظمى من المسام يبلغ قطرها حوالي $60\text{ }^{\circ}\text{A}$. لهذه العينات الثلاث. [6,7]

كما نلاحظ من الجدول أن قيمة طاقة الامتزاز منخفضة وهذا يشير إلى أن الامتزاز فيزيائي. أيضاً نلاحظ قيمة منخفضة لثابت BET وهذا يشير إلى أن التأثير المتبادل بين الماز والممتز ضعيف. [3,4]

الاستنتاجات والتوصيات:

- ❖ يمكن الحصول على البنية SBA-15 باستخدام عامل موجه P123 يتميز بوزن جزيئي منخفض نسبياً ($M_a=164.200 \text{ gr/mol}$) غير مستخدم سابقاً وذلك من خلال دراسة عوامل البنية النسيجية (شكل الأنشطة التخلفية ، توزيع حجم المسام، قيم مساحة السطح النوعي...)
- ❖ أفضل عينة حصلنا عليها بتغيير كمية العامل الموجه هي العينة $SBA-15_{T_{51},P_{23},f_{100}}$ حيث نتج توزيع منتظم لحجم المسام ومساحة سطح نوعي كبير .
- ❖ تؤثر درجة حرارة المعالجة الهيدروحرارية وكمية العامل الموجه تأثيراً كبيراً على عوامل البنية المسامية للعينات المحضرة.
- ❖ نوصي بدراسة تأثير عوامل أخرى (درجة حرارة وزمن التكليس، مصدر السيليكا، زمن المعالجة الهيدروحرارية) على الخواص النسيجية للعينات المحضرة.
- ❖ نوصي باختبار الفعالية الحفزية لبعض من هذه العينات في تفاعل حفزي معين.
- ❖ نوصي بتعديل البنية السطحية SBA-15 لتحسين خواصها.

References:

- [1]. ZOLTAN,A.; JOSEF,F. *Bentonite, kaolin, and selected clay minerals*. WHO Library Cataloguing-in-Publication Data ,Vol 231.2005,20-196.
- [2]. PATTERSON, S. H.; Murray, H. H. "*Clays*", *Industrial Minerals And Rocks*. Society of Mining Engineers, New York, Vol 1.1983.
- [3]. AL-SABRI,A,M. *Zeolite minerals*.2001.4-61.
- [4]. KLIMOVA,T; ESQUIVEL,A. *Factorial design for the evaluation of the influence of synthesis parameters upon the textural and structural properties of SBA-15 ordered materials*. Microporous and Mesoporous Materials Vol 93 .2006.331–343.
- [5]. BJORK,E. *Synthesizing and Characterizing Mesoporous Silica SBA-15:Laboratory Experiment for Ungraduates Using Various Instrumental Techniques*. Journal Of Chemical Education. Vol 94.2017.91-94.
- AMINI,S; NAFARIEH,P; RAYATI,S. *The synthesis, characterization and catalytic application of manganese porphyrins bonded to novel SBA-15*. The Royal Society of Chemistry and the Centre National de la Recherche Scientifique. India. Vol 42 .2018 .6464-6471.
- [6]. NEVEN,K,M.; MUGE.S.Y. *Synthesis Of Functionalized MCM-41 Mesoporous Silica*. CBU International Conference On Innovations In Science And Educations.2017.22-24.
- [7]. JIA,Y,L.; LOCK .H.N. *Template Recycling and Reuse in Mobil Crystalline Material 41(MCM-41) Synthesis Statiscal Study*. Journal of Applied Science Science & Process Engineering.Vol 5.2018.213-226.
- [8]. HACHEMAOUI,M.; MOLINA,C.; BELEVER,C. *Metal-Loaded Mesoporous MCM-41 for the Catalytic Wet , Catalysts* .Vol 11.2021.219.
- [9]. ALBAYATI,T,M.; SABRI,A.A.; ABED,B,D. *Adsorption of binary and multi heavy metals ions from aqueous solution by amine functional SBA-15 mesoporous adsorbent in a batch system*. Desalination and Water Treatment.151.2019.315-321.

- [10]. ACUNA,H,A.; CARMEN,N,R.; and etc.; SBA-15 Mesoporous Silica as Catalytic Support for Hydrodesulfurization Catalysts-Review. Vol 6.2013.4139-4167.
- [11]. TAGUCHI,A.; SCHUT,F.; *Ordered mesoporous materials in catalysis*. Microporous and Mesoporous Materials. Vol 77.2005.1-45.
- [12]. JOHANSSON,M,E.; *Contolling the Pore Size and Morphology of Mesoprous Silica*. Linköping Studies in Science and Technology Licentiate Thesis. Sweden. No 1451.2010.1-79.

