

تأثير نوع المذيب العضوي على عملية استخلاص بعض شوارد الأرض النادرة باستخدام بعض المركبات الفوسفورية العضوية

الدكتور معين نعمان*

(قبل للنشر في 2000/10/26)

□ الملخص □

دُرس توزيع الشوارد المعدنية Eu^{3+} , Tm^{3+} , Sc^{3+} بين وسط مائي لحمض الآزوت وبين أوساط عضوية لمحاليل مختلفة من المركب تترا فينيل إيميدو- دي حمض الفوسفور $(PhO)_2 P (O) N H P (O) (OPh)_2 = TPh00$ والمركب 1، 1- دي - n - هكسيل - (3) - دي فينوكسي-تيوفوسفوريل-تيوبوريا $(PhO)_2 P (S)NHC (S) - N = SSHex$ $(CH_2 - (CH_2)_4 - CH_3)_2$ كما درس أيضاً تأثير نوع المذيب العضوي على عملية الاستخلاص، حيث استخدم في هذه الدراسة العديد من المذيبات العضوية الهيدروكربونية الإليفاتية والعطرية ومذيبات كلور - فلور - كربون .

The influence of on organic diluent kind on the extraction of some rare Earth cations with some Organo-phosphoric compounds .

Dr . M. Nouaman*

(Accepted 13/1/2001)

□ ABSTRACT □

The distribution of Sc^{3+} , Tm^{3+} and Eu^{3+} between mineral acids (HNO_3) and different diluents solutions of tetraphenylimidodiphosphate $TPhOO = (PhO)_2 P (O) NH P (O) (OPh)_2$ and 1,1 - di -n-hexyl- 3- diphenoxy thiophosphoryl - thiourea $SSHex = (PhO)_2 NH -C(S) - N (CH_2 - (CH_2)_4 - CH_3)_2$, was investigated . The effect of the kind of organic solvent was also investigated, some different diluents of the type of aliphatic and aromatic hydrocarbons and chlorfluorhydrocarbons were used.

*Lecturer at Chemistry Department faculty of sciences, Tishreen University

المقدمة :

تعتبر عملية الاستخلاص السائل – السائل العملية الوحيدة لاستخلاص المعادن من فلزاتها وإعادة تجميع وتركيز الشوارد المعدنية من التيارات المائية وخاصة في حماية البيئة بالإضافة إلى التقنيات العالية. كما تلعب دوراً كبيراً في فصل وتجميع الشوارد المعدنية من محاليلها حيث تستخدم هذه العملية منذ 40 عاماً وما زالت تستخدم وخاصة في استخراج المعادن النبيلة وعناصر الأتربة النادرة كما تستخدم هذه العملية في مخابر الكيمياء التحليلية من أجل حل مشاكل خاصة في عمليات الفصل والتنظيف [1] انطلاقاً من ذلك تكمن الأهمية الكبيرة لها وخاصة أنها الأسهل من حيث التقنيات المستخدمة في ذلك وخاصة عند استخراج المعادن من فلزاتها الأولية والثانوية على نطاق واسع في بلدان العالم [2]. وتستخدم في حماية البيئة وذلك من خلال استخلاص وفصل الشوارد المعدنية الضارة من التيارات المائية [3]. ويعود الفضل في استخدام هذه الطريقة إلى عوامل عدة منها فعالية فصل هذه العملية، المردود الكبير وقلة الكلفة الاقتصادية بالإضافة إلى الضرر القليل للبيئة الناتج عن هذه العملية بالمقارنة مع غيرها من العمليات الأخرى. إن العناصر الجوهريّة لهذه العملية هي المكونات الأساسية للشوارد المعدنية في الأوساط المائية وإلى محاليل مواد الاستخلاص العضوية المستخدمة.

إن النقطة الأساسية في تطوير عملية الاستخلاص هي نوعية اختيار نظام الاستخلاص، حيث يتطلب من مواد الاستخلاص المستخدمة بعض الشروط، الفعالية الجيدة في الفصل والكلفة الاقتصادية المنخفضة بالإضافة إلى إمكانية تطبيق العملية [1-2]. إن مواد الاستخلاص المستخدمة عديدة أهمها المركبات الفوسفورية وهي عديدة ومن بينها المركبات الفوسفورية العضوية الحاوية على المجموعة μ - إيميدو [4-5-6]، التي تعتبر حموض برونشتد HA قادرة على تشكيل معقدات الشيلات (متعددة الأسنان) المعتدلة MA_n مع الشوارد المعدنية M^{n+} القابلة للاستخلاص [7-12] حيث استخلصت شوارد السكندنيوم وشوارد الأتربة النادرة بواسطة المركب TPhOO. بشكل فعال عند استخدام البنزن والكلورفورم مذيبيات عضوية [4-9-10-11-12]. لوحظ تباين في النتائج لذلك كان الاهتمام بنوع المذيب العضوي وتأثيره على عملية الاستخلاص ذا أهمية كبرى.

إن نتائج استخلاص شوارد الأتربة النادرة بواسطة المركب TPhOO بمذيبيات عضوية أخرى عند المذكورة سابقاً لا توجد في المراجع العلمية حتى الآن وبغض النظر عن الاتحالية القليلة للمركب TPhOO في المحلات الهيدروكربونية المشبعة ومشتقاتها الهالوجينية، لذلك كان من الأهمية التقنيّة والتقدير النظامي دراسة استخلاص شوارد معدن السكندنيوم في مذيبيات عضوية مختلفة، كما لم يوجد في الدراسة المرجعية استخلاص شوارد الأتربة النادرة بواسطة المركب [1] - ثنائية المتبادلات 3- دي فينوكسي تيوفوسفوريل تيو يوريا، وإنما يوجد بعض المعقدات المدروسة لهذا المركب [6]

طرق العمل :

والمواد والأجهزة المستخدمة:

حُضر المركب TPhOO طبقاً للطريقة المشار إليها في المراجع [8 - 9] حيث حددت نقاوته بواسطة الطنين النووي المغناطيسي NMR والتحليل العنصري، كما حُضر المركب SSHex، 1، 1، 1، دي - n - هكسيل - دي فينوكسي - تيوفوسفوريل - تيويوريا طبقاً للطريقة المشار إليها في المرجع [6] وحددت نقاوته بواسطة الطنين النووي المغناطيسي NMR والتحليل العنصري أيضاً.

كما استخدمت في عمليات الاستخلاص المذيبيات العضوية التالية : 1،1،2،2 - تترا كلور - دي فلور - إيتان - CCl_2F (من شركة SPCHV ustin .laben)، ويرمز له بـ CFC-112، و 1،1،2،2 - تري كلور - تري فلور - إيتان ، $CCl_2F_2 - CCl_2F$ (من شركة Merck) ويرمز له بـ 113 - CFC ، بنتاكلور - تري فلور - بروبان (وهو عبارة عن مزيج من 64% $CCl_3 - CCIF - CCIF_2$ ، 26% $CCl_2F - CCIF - CCl_2F_2$ ، 10% تعود لثلاثة مماكبات لهذا

المركب) ويرمز له بـ CFC- 213 والمركب تترا كلور - تترا فلوروبروبان (وهو مزيج من المماكبات 49%-CClF₂، 25%
 - CCl₃ - CF₃-CClF - 26%-CF₂-CCl₃ تعود لثلاثة مماكبات أخرى لهذا المذيب ويرمز له بـ CFC- 214 ،
 حضرت المذيبات العضوية الثلاثة الأخيرة في الجامعة التقنية في براغ (التشيك) وحددت نقاوة هذه المذيبات بواسطة
 أطيف الأشعة تحت الحمراء IR.

حُضر واستخدم مزيج من CFC - 112 والبنزن بنسبة حجمية 1:10 ورمز له بـ CFC- 112/B ، إن المذيبات الأخرى
 المستخدمة كانت من الدرجة المطلقة واستخدمت كما هي: وهي xylene , toluene , benzene (مزيج من المركبات)
 n-hexane , n-heptane iso - octane (من شركة Lachema مدينة برنو Brno) ، cyclo - hexane (من
 Reanal ، هنغاريا) n - octane ، n-decane .

استخدمت النظائر المشعة التالية كدليل لتحديد توزع شوارد الأتربة النادرة بين الطورين العضوي والمائي ⁴⁶Sc (نوع RSc-
 2 من بولونيا (445 MBq.g⁻¹) ، ¹⁵⁵Eu (نوع REu-4 من بولونيا (60GBq. g⁻¹)) ¹⁷⁰Tm (نوع RTm⁻² من
 بولونيا، (190 TBq g⁻¹).


كما استخدم لقياس الفعالية الإشعاعية النسبية في الطورين العضوي والمائي العداد الآلي لأشعة غاما NA 3601 (شركة
 Tesla liberec جمهورية التشيك). **التجارب :**


نُفذت تجارب الاستخلاص في أنابيب اختبار مجهزة بسدادات زجاجية عند درجة حرارة (20±1)°C في آلة هز دورانية.
 يحتوي الطور العضوي على المستخلص الفوسفوري HA، كما يحتوي الطور المائي على شوارد الأتربة النادرة (الحجم 5
 مل: 5 مل من كلا الطورين)، ومزجت لمدة 60 دقيقة مع العلم أن تحقيق التوازن يتم بعد خمس دقائق، بعد ذلك تركت
 العينات للاستقرار والتوازن وأخذ من كل طور 2 مل لقياس الفعالية الإشعاعية في كل طور وقيست الفعالية الإشعاعية عند
 الشروط ذاتها وبعد ذلك استخدم البرنامج الإحصائي الرياضي ADSTAT 3.0 لمعالجة معطيات التجارب.

النتائج والمناقشة :


الاستخلاص بواسطة المركب TPhOO :

إن نسب توزع شوارد السكندنيوم D_{Sc} بدلالة التراكيز البدائية للمركب TPhOO في مذيبات عضوية مختلفة لدى
 استخلاصه من وسط مائي لحمض الأزوت تركيزه 0.1 M ، موضحة في الأشكال البيانية من 1 إلى 4. للتأكد والأخذ
 بعين الاعتبار من النتائج السابقة لاستخلاص السكندنيوم وشوارد أخرى بواسطة المركب TPhOO عند استخدام المذيب
 العضوي البنزن [9-10-11-12]، إنه من المنتظر أن عملية الاستخلاص ستم وفق المعادلتين 1 و 2 :







الشكل 1 : تأثير التراكيز البدائية للمركب TPhOO ونوع المذيب العضوي على نسب توزع شوارد Sc^{+3}
 $c(HNO_3) = 0.1 M, c_{Sc} = 1,8.10^{-7} M$



الشكل 2: تأثير التراكيز البدائية للمركب TPhOO ونوع المذيب العضوي على نسب توزع شوارد Sc^{+3}
 $c(HNO_3) = 0.1 M, c_{Sc} = 1,8.10^{-7} M$



الشكل 3: تأثير التراكيز البدائية للمركب TPhOO ونوع المذيب على نسب التوزيع لشوارد Sc^{+3}
 $c(HNO_3) = 0.1 M, c_{Sc} = 1,8.10^{-7} M$



الشكل 4: تأثير التراكيز البدائية للمركب TPhOO ونوع المذيب على نسب التوزيع لشوارد Sc^{+3}
 $c(HNO_3) = 0.1 M, c_{Sc} = 1,8.10^{-7} M$

لذلك يجب أن يكون ميل الخطوط المستقيمة الناتجة عن رسم $\log D_{SC}$ بدلالة $\log C_{HA}$ يتراوح بين 1.5 و 3 المتعلقة بالتوضع الليميري للمستخلص HA في الطور العضوي.

حدد هذا المقدار بواسطة التراكيز البدائية الكلية للمستخلص HA في الطور العضوي وذلك لكل نوع من أنواع المذيبات المستخدمة. إن القيم الناتجة كانت ضمن الحدود المتوقعة في جميع الحالات تقريباً. تبلغ قيم ميل المنحنيات المرسومة 2.4 ، 1.3 ، 1.5 ، 2.1 ، 2.4 ، 1.8 ، 1.4 ، 1.6 ، 1.5 ، 1.2 ، 1.7 ، 2.0 ، 2.4 لكل من المذيبات التالية على التوالي :

benzene, toluene, xylene, n- hexane, n- Cyclo-hexane, n-heptane , n-octane, n-decane CFC-213 , CFC-113 , CFC 214, CFC –112/B.

إن ميل المنحنيات كان متوقعاً إلا في بعض الحالات كما هي الحالة لدى استخدام المذيبات iso – CFC-112/B, octane , Cyclo –hexane فقد كانت أقل مما هو متوقع. لا يوجد تفسير لهذه الظاهرة حالياً ويتطلب ذلك تجارب لاحقة. كما هو مشاهد في الأشكال البيانية 1 و 2 فإن ميل المنحنيات المستقيمة من خلال النقاط التجريبية لـ $\log D_{SC}$ بدلالة $\log C_{HA}$ أقل لدى استخدام المذيبات العطرية منها لدى استخدام المركبات الإليفاتية، وهذا يعود إلى الميل الشديد للتوضع الليميري للمركب TPhOO في المذيبات الإليفاتية.

يستخلص المركب TPhOO شوارد السكانديوم Sc في المذيبات العطرية بشكل أكثر فعالية منها عند استخلاصه في المذيبات الإليفاتية في مجال التراكيز $1.6 \times 10^{-6} M$ ، إن هذا السلوك معاكس بالمقارنة لاستخلاص العديد من الشوارد المعدنية بواسطة المركب HDEHP [1-2]. على ما يبدو يعود الأمر إلى التوضع الفراغي للخواص العطرية لدى المركب TPhOO بالقرب من محيط التعقيد للشوارد بينما للمركب HDEHP يكون التوضع الفراغي في محيط التعقيد إليفاتي .


إن علاقة نسب توزع شوارد السكانديوم D_{SC} بنوع المذيب n- alkane مرتفعة بشكل غير متوقع، تتغير نقاط نسب التوزع لدى استخدام المذيب n- decane عوضاً عن المذيب n-hexane بمقدار حوالي ضعفين من وحدات القياس المستخدمة الشكل (1) ، حيث تنخفض نسب التوزع D_{SC} بعامل حوالي خمس لدى تطويل السلسلة الكربونية حتى ولو ذرة واحدة كما هو الحال عند الانتقال من n-hexane إلى n-octane .

كما لوحظ تأثير كبير لدى تفرع السلسلة الكربونية لنوع المذيب المستخدم كما هو مبين في الشكل (3)، إن نسب توزع السكانديوم لدى استخلاصه بواسطة المركب TPhOO في المذيب iso- octane أكبر بأربع مرات لدى استخلاصه في المذيب n- octane .



إن أعلى نسب توزع لاستخلاص السكانديوم كانت لدى استخدام المذيبات الكلور – الفلور – الكربونية كما هو ملاحظ في الشكل (4) منذ التحديد السابق لثوابت التوزع والتوضع الثنائي والديميرية للمركب TPhOO في المذيبات العضوية المستخدمة [10] حيث يمكن ببساطة رسم منحنيات بيانية لـ $\log D_{SC}$ بدلالة التركيز عند التوازن للمركب TPhOO في حالة التوضع الأحادي له في المذيب العضوي.

إن قيم ميل الخطوط المستقيمة المحسوبة بطريقة أصغر المربعات كانت 1.6، 2.3، 2.8، 1.6 للمذيبات CFC –112/B ، CFC –113 ، CFC – 213 ، CFC-214 على التوالي ، لذلك يوصف استخلاص السكانديوم S_C بالمعادلة (1) بغض النظر عن الأخطاء المحددة بالنسبة للمذيب CFC-214 ، التفسير المحتمل لسلوك الاستخلاص هذا بالنسبة للمذيبات الأخرى، هو انضمام جزيء نترات إلى المعقد الناتج عن عملية الاستخلاص. يظهر الشكل البياني (5) العلاقة بين $\log D_{SC}$ وتركيز شوارد النترات في الوسط المائي. إن ميل الخطوط المستقيمة $\log D_{SC}$ بدلالة $\log (NO_3^-)$ هي 0.9 و 1.1 و 0.0 وأيضاً 0.0 من أجل CFC- 112/B ، CFC –113 ، CFC –214 ، CFC –112/B على التوالي. والأكثر من ذلك أن العلاقة بين $\log D_{SC}$ و pH تنتج خطوطاً مستقيمة ميلها يقارب 2 لأجل CFC-

112/B، ويمكن أن يوصف بشكل مبدئي استخلاص شوارد السكندسيوم باستخدام المذيبان CFC-214 , CFC-112/B وفقاً للمعادلة:



الاستخلاص بواسطة المركب SSHex : استخلصت شوارد الأتربة النادرة Sc^{3+} , Eu^{3+} , Tm^{3+} من وسط حمض الأزوت كوسط مائي بواسطة محاليل من المركب SSHex، تظهر الأشكال البيانية من 6-8 نسب توزع تلك العناصر بدلالة تغير تراكيز المركب SSHex في مذيبات مختلفة. إن قيم ميل الخطوط البيانية المستقيمة في منحنيات $\log D_{Ln}$ بدلالة $\log C_{HA}$ وبنفس الوقت $\log D_{Ln}$ بدلالة $\log c(\text{NO}_3^-)$ ، كانت تقريباً 3، هذا يعني، أن عملية الاستخلاص تتم وفقاً للمعادلة (1)



الشكل 5: تأثير التراكيز البدائية لشوارد النترات في الوسط



المائي على نسب توزع شوارد Sc^{3+}

$$c_{\text{Sc}} = 1,8 \cdot 10^{-7} \text{ M}, c(\text{HNO}_3) = 0,1 \text{ M}, \text{HA} = \text{TphOO}$$

الشكل 6: تأثير التراكيز البدائية للمركب SSHex

ونوع المذيب العضوي على نسب توزع شوارد Sc^{3+}

$$c(\text{HNO}_3) = 0,1 \text{ M}, c_{\text{Sc}} = 1,8 \cdot 10^{-7} \text{ M}$$



الشكل 7: تأثير التراكيز البدائية للمركب SSHex ونوع

المذيب العضوي على نسب توزع شوارد Tm^{3+}

$$c(\text{HNO}_3) = 3 \cdot 10^{-3} \text{ M}, c_{\text{Tm}} = 5 \cdot 10^{-8} \text{ M}$$

الشكل 8: تأثير التراكيز البدائية للمركب SSHex ونوع

المذيب العضوي على نسب توزع شوارد Eu^{3+}

$$c(\text{HNO}_3) = 2 \cdot 10^{-3} \text{ M}, c_{\text{Eu}} = 5 \cdot 10^{-11} \text{ M}$$

إن قيم ميل الخطوط المستقيمة وبنفس الوقت قيم ثوابت الاستخلاص K_{ex} (انظر المعادلة 4) المتعلقة بذلك توجد في الجدول رقم (1) :

$$K_{ex} = D_{Ln} [H^+]^3 / [HA_{org}]^3 \quad (4)$$

لحساب قيم ثوابت الاستخلاص K_{ex} ، استخدمت التراكيز البدائية للمركب HA (SSHex) في المذيبات والتراكيز البدائية لحمض الآزوت HNO_3 .

الجدول (1) : قيم ميل الخطوط المستقيمة $\log D_{Ln}$ لأجل Eu^{3+} , Tm^{3+} , Sc^{3+} بدلالة $\log C(HA)$ للمركب SSHex في الوسط العضوي وبدلالة $\log c(HNO_3)$ في الوسط المائي، لقيم للتراكيز البدائية بالإضافة الى ثوابت الاستخلاص المطابقة بشكل متال:

المذيب	d log D/d log c(HA)			d log D/d log C(HNO3)			Log K_{ex}		
	Eu	Tm	Sc	Eu	Tm	Sc	Eu	Tm	Sc
CFC – 113	3.1	2.8	2.9	-2.8	-2.8	-2.9	-2.5	-2.4	7.1
1.1.2.2-Tetrachlorethane	3.0	2.8	2.9	-2.8	-2.7	-2.9	-2.9	-2.6	6.8
o- Dichlorbenzene	2.9	2.8	2.8	-2.8	-2.7	-3.0	-3.0	-2.8	6.6
Chlorbenzene	3.0	2.8	2.8	-2.9	-4.9	-2.9	-3.2	3.1	5.2
Benzene	3.0	3.0	2.9	-3.0	-2.9	-2.9	-3.5	-3.3	5.9
Cyclo-Hexane	3.0	2.8	3	-2.9	-2.8	-2.9	-4.1	-4.0	5.6
n- Hexane	3.0	2.9	2.9	-2.8	-2.7	-2.9	-3.8	-3.6	5.2
n- Heptone	2.9	3.8	2.8	-3.0	-2.8	-3.2	-4.4	-4.3	5.0
n-Octene	2.8	2.8	2.9	-2.9	-2.8	-2.9	-4.5	-4.5	4.7
n-Decane	2.8	2.7	2.9	-2.9	-2.8	-2.9	-4.7	-4.7	4.5

إن قيم نسب توزع العناصر المستخلصة بالإضافة إلى قيم ثوابت الاستخلاص تتخضع وفقاً لسلسلة المذيبات التالية :

CFC – 113 > 1.1.2.2 – Tetrachlorethane > Ortho – dichlorbenzene > Chlorbenzene > Benzene > n-hexane > Cyclo – hexane > n – heptane > n- octane > n-decane.

إن تأثير نوع المذيب العضوي على عملية الاستخلاص ينخفض نوعاً ما عندما يتزايد نصف القطر الشاردي لشوارد الأثرية النادرة.

إن الفرق بين قيم ثوابت الاستخلاص عند استخدام المذيبين CFC – 113 , n-decane كان لأجل Sc , 2.6 ولأجل Tm كانت 2.3 ولأجل Eu كانت 2.2 كما لوحظ تأثير نوع المذيب عند استخدام المذيبات الهيدروكربونية، إن قيم توزع الشوارد لدى الاستخلاص بواسطة المركب TPhOO ترتفع باطراد مع انخفاض طول السلسلة في مذيبات n – n-decane , hexane كان حوالي وحدة قياس واحدة من نظام القياس المستخدم.

الخلاصة والاستنتاجات

لقد أظهرت الدراسة بأن للمذيبات العضوية المستخدمة دوراً ملحوظاً على سلوك استخلاص شوارد الأثرية النادرة المستخدمة بواسطة المركبات الآتفة الذكر والتي تستطيع تشكيل مقعدات الشيلات (متعددة الأسنان) مع الشوارد المعدنية كما أن نسب توزع الشوارد تتزاح فيما بينها ببعض وحدات القياس للنظام القياسي المستخدم عند المقارنة فيما بين المذيبات المستخدمة في عملية الاستخلاص ويتم ذلك مع ثبات تركيز مواد الاستخلاص في الطور العضوي وثبات درجة الـ pH في الوسط المائي وكذلك ثبات تركيز الشوارد المعدنية في الوسط المائي ويعود السبب في بعض الأحيان إلى تغير آلية الاستخلاص المسيطرة عند تغير نوع المذيب المستخدم، الذي يلعب دوراً كبيراً بالإضافة إلى التوضع الثنائي والبوليميري للمادة المستخلصة. إنه من الصعب تحديد آلية الاستخلاص الحاصلة بسهولة ضمن النظام المستخدم لذلك لا بد من إجراء تجارب أخرى في هذا المجال مستقبلاً لمعرفة وتحديد آلية الاستخلاص الحاصلة.

.....

- [1]- P.Mühl , K. Gloe, Chem, Techn . 41 . Jg , Heft ,. November 1989 (457-462) .
- [2]- F. Dictze , K. Gloe, R. Jacobi, P. Mühl, J. Beger, M. Petrich, L.Beyer u.E. Hoyer Solvent Extr. Ion Exch. 7 (1989)223.
- [3]- H. Stephan, A. Männel, K.Gloe , u.P.Mühl;Vortrag Jahrestagung Extraktion Freiber (1988).
- [4]- E. Herrmann , O. Navrátil Hoang ba nany, J. Smola, J. Friedrich, J. Přihoda, R. Dreyer, V.A . Chalkin, S. Kulpe, Collect. Czech. Chem. Commun . 55,367 (1990)
- [5]- E.Herrmann, O. Navrátil , M. Nouaman, J. Smola,P.Sládek “ ISEC ” 93 9-15 September University of York (England) programme of the conference P.25 paper No.P5.16
- [6]- O. Navrátil , E.Herrmann , G. Grassmann, J.Tep y, collect . Czech . Chem. Commun. 55,364 (1990).
- [7]- O.Navrátil,E.Herrmann, Nguen thi thu Chau, T.Channy, J. Smola , collect . Czech . Commun 58,798 (1993).
- [8]- L.Meznik , A. Mareček , Z. Chem 21, 294 (1981)
- [9]- M. Nouaman . Thesis Martin Luther University, Halle (Germeny) 1992 .
- [10]- E. Herrmann , O. Narràtil, M. Nouaman, P.Slàdek, “ ISEC 96 – Melbourne (Australia) the University of Melbourne programme of the conference P.353 – 358).
- [11]- M.Nouaman E.Herrmann, O.Narràtil, P.Slàdek, in 12th international congress of chemical process Engineering CHISA’ 96 , Praha, Czech Republic, 25-30 August 1996 , Summuries 3 paper C1.2 , 5.4
- [12]- E. Herrmann, O. Narràtil , P.Slàdek, M.Nouaman. in “ 26, GDCH - Hauptversammlung und 100 Jahrfeier der GÖCH, Wien, (Austria) 7-bis 11.September 1997, Kurzerferate, Herausgeber Gesellschaft of Deutsch Chemiker , S.170.