

تعديل البيتومين صنف (85-100) لاستخدامه في الخلائط البيتومينية المحلية

د. بسام سلطان*

(تاريخ الإيداع 19 / 10 / 2020. قُبِلَ للنشر في 7 / 2 / 2021)

□ ملخص □

يختلف استخدام نوع البيتومين حسب الحالة المناخية ، فالبيتومين ذو الغرز العالي يفضل استخدامه في المناطق الباردة أما المناطق الحارة تتطلب بيتوميناً أكثر قساوة . يهدف هذا البحث إلى التحقق من إمكانية استخدام البيتومين صنف (85-100) بعد تعديله باستخدام نوعين من البوليميرات (PP , SBS) وبنسب (3 ، 4 ، 5 %) وزناً من البيتومين لاستخدامه كرابط في صناعة الخلائط البيتومينية المحلية ولزيادة مقاومته لدرجات الحرارة المرتفعة وزيادة ممانعته للظروف المناخية المختلفة ، حيث أن البيتومين صنف (85-100) يفقد الكثير من خواصه نتيجة التعب قصير الأمد الذي يتعرض له أثناء إنتاجه في درجات الحرارة المرتفعة. بينت النتائج أن الغرز يتناقص مع زيادة نسبة إضافة البوليمير ، ويزداد الغرز المتبقي مع زيادة نسبة الإضافة من البوليمير، وترتفع درجة حرارة نقطة التميع عند إضافة البوليمير مما يشير إلى تحسن في مقاومة المادة البيتومينية للتشوه في درجات الحرارة المرتفعة مقارنة بون إضافات. توصلت الدراسة إلى ان استخدام (SBS) بنسبة (5%) هي نسبة مثالية لتعديل بيتومين (85-100) ويمكن استخدامه في انتاج الخلائط البيتومينية المحلية.

الكلمات المفتاحية: البيتومين - الغرز - نقطة التميع - بوليمير - تقادم البيتومين.

* أستاذ مساعد - قسم هندسة المواصلات والنقل - كلية الهندسة المدنية - جامعة تشرين - اللاذقية - سورية.

“Modified Bitumen Grade (85-100) for Use in Domestic Bituminous Mixtures”

Dr. Bassam Soultan *

(Received 19 / 10 / 2020. Accepted 7 / 2 / 2021)

□ ABSTRACT □

The use of bitumen varies according to the climatic condition. Bitumen with high penetration is preferred for cold regions, while hot regions require harder bitumen. This research aims to verify the possibility of using bitumen (85-100) after modifying the use of two types of polymers (SBS, PP) with ratios of (3, 4, 5%) by weight of bitumen for use as a binder in the manufacture of local bituminous mixtures and to increase its resistance to high temperatures and increase its reluctance to different climatic conditions, as the bitumen (85-100) loses many of its properties due to the short-term fatigue that it is exposed to during its production at high temperatures. The results showed that the penetration decreases with increasing polymer addition rate, the remaining penetration increases with increasing polymer addition rate, softening point increases when adding the polymer, which indicates an improvement in the bituminous resistance to deformation at higher temperatures. The study concluded that the use of SBS (5%) is an ideal ratio for bitumen modification (85-100) and can be used in the production of local bituminous mixtures.

Keywords: Bitumen - penetration - Softening point - polymer - bitumen aging

* Associate Professor, Department of Traffic and Transportation, Faculty of Civil Engineering, Tishreen University, Syria.

مقدمة:

يتم إنتاج البيتومين ، كرابط للحصويات ، لتلبية مجموعة مختلفة من المواصفات بناءً على الخصائص الفيزيائية المناسبة الخاصة بطبقات الرصف. عادة ما يتم إنتاج الخلائط البيتومينية المحلية باستخدام بيتومين بدرجة الغرز التقليدية (60-70) المعرضة للفشل المبكر بسبب الشقوق والتخدد [1-2]. كما يتطلب الرصف البيتوميني صيانة متكررة بسبب الأمطار وتأثره بتغير درجات الحرارة ، ونتيجة للتغيرات المناخية والحرارة المرتفعة صيفاً تسعى الدول لتحسين أداء الخلائط الاسفلتية عن طريق استخدام بيتومين أكثر قساوة وأقل تأثراً بالتغيرات الحرارية ، حيث يمكن استخدام بيتومين ذو غرز منخفض و لزوجة مرتفعة ويتم ذلك عن طريق تعديل انواع البيتومين المنتجة لتلبي هذه المعايير [3]. بالنسبة للمناطق ذات درجات الحرارة المرتفعة ، فإن أهم متطلبات الأداء للخلائط البيتومينية وطبقات الرصف البيتوميني هي مقاومة التشوه الدائم (التخدد) ومقاومة الشقوق السطحية الناجم عن الشيخوخة. ويكون للبيتومين تأثير كبير على متطلبات الأداء هذه [4].

على مدى العقود الماضية ، اتخذ العديد من الباحثين مبادرات لتعديل البيتومين بإضافة مجموعة واسعة من المواد لضمان ديمومة الرصف البيتوميني. تم استخدام أنواع مختلفة من البوليمرات والمطاط وما إلى ذلك مع البيتومين ولكن تأثيرها كان بشكل أساسي لزيادة لزوجة البيتومين [2]. تم تقييم البيتومين المعدل بالبوليميرات كرابط واعد لتحسين أداء الرصف و إطالة العمر الخدمي له، على سبيل المثال مقاومة أكبر للتخدد والشقوق الحرارية وتقليل شقوق التعب وقابلية أقل للتأثر بالحرارة والتعبية . بينت نتائج الدراسات أن البيتومين المعدل بالبوليميرات أكثر لزوجة مقارنة بالبيتومين غير المعدل ويميل لتحسين الالتحام والتلاصق مع الحبات الحصوية ، كما أظهر البيتومين المعدل بالبوليمير متانة أفضل للرصف من حيث مقاومة التشقق و التقادم. كما توفر زيادة في مقاومة الانزلاق و تخفف من ضجيج إطارات العربات [7]. يهدف تعديل الرابطة البيتوميني إلى إنتاج مواد رابطة معدلة ذات خصائص ريولوجية وميكانيكية أفضل. يعتمد التحسين على تعديل بنيتها الداخلية من أجل تحقيق الخصائص التالية:

- انخفاض الحساسية للحرارة
- مقاومة التعب
- مقاومة الشقوق والتشوه الديناميكي
- زيادة العمر ومقاومة التقادم
- زيادة نقطة التميع
- تحسن في نقطة الكسر
- انخفاض قيمة الغرز وبالتالي تحسن دليل الغرز

يرمز للبيتومين المعدل بالبوليمير بمصطلح (PMB)، هناك نوعان أساسيان من البوليمرات المستخدمة لتعديل البيتومين: البلاستوميرات و الإليستوميرات. تزيد البلاستوميرات من صلابة ولزوجة البيتومين، ولوحظ أن تأثير البلاستومير يتضاءل فوق درجة حرارة التبلور (50 إلى 80 درجة مئوية). يتم تطبيق البيتومين المعدل بالبلاستومير بشكل رئيسي لتحسين مقاومة التشوه الدائم. نظراً لأنها غالباً ما تكون عرضة لانفصال الطور ، يلزم الخلط المستمر أثناء التخزين. من أمثلة بوليميرات البلاستومير هي EVA (إيثيلين - فينيل أسيتات) و PE (بولي إيثيلين) [11-13]. تزيد الإليستوميرات من مرونة البيتومين وتقلل من صلابته في درجات الحرارة المنخفضة، ويعتبر بوليمير ستايرين، بيوتاديين ، ستايرين (SBS) هو الأكثر استخداماً من صنف الإليستوميرات في تعديل البيتومين حيث يشكل وجوده

ضمن البيتومين شبكة عالية المرونة ، وتختفي هذه الشبكة بدرجات حرارة أعلى من (100 درجة مئوية) وتعود عند انخفاض الحرارة . بينت نتائج الدراسات أن SBS يحسن أيضا المقاومة ضد الشخوخة الناجمة عن التاكسد. من المهم ملاحظة أن جودة البيتومين المعدل SBS تعتمد بشكل كبير على عملية الإنتاج. لا يتم تطبيق البيتومين المعدل SBS فقط لتحسين مقاومة التشوه الدائم ولكن أيضا لتحسين مقاومة التشقق (شقوق التعب و الحرارة والشقوق الانعكاسية). لا يعتمد تأثير تعديل البوليمر فقط على نوع البوليمر ولكن أيضا على كمية البوليمر. يزداد حجم البوليميرات إلى تسع أضعاف حجمها الأصلي في البيتومين.

أظهر العديد من الباحثين اهتمامهم بدراسة خصائص المواد البيتومينية الرابطة المعدلة وتقييم ميزاتها مقارنة بالبيتومين التقليدي. أفاد Lu and Iscasson [13] بأن تعديل بوليمر SBS يزيد من مرونة الرابط في درجات الحرارة المرتفعة ويحسن ليونة في درجات الحرارة المنخفضة. يجب أن تؤدي هذه الخصائص المحسنة إلى زيادة المقاومة الشقوق في درجات الحرارة المنخفضة ومقاومة التحدد الأسفلت في درجات الحرارة العالية. لوحظ تحسن كبير في الخصائص الريولوجية عند زيادة محتوى SBS من 3% إلى 6% بالوزن. تُظهر المواد المُعدلة التي تحتوي على SBS المتفرعة (branched SBS) مرونة أعلى وقابلية أقل للتأثر بالحرارة مقارنة بالبيتومين المُعدلة مع SBS الخطي (linear SBS) عند درجات حرارة عالية ولكن هذين النوعين من البوليمر لا يختلفان في تأثيرهما عند درجات الحرارة المنخفضة . كما قام Al Hadidy and Qui [11] بدراسة ومقارنة خصائص البيتومين المعدل ب SBS في خلاط نوع SMA. تؤدي إضافة SBS إلى رفع ثبات ومعامل صلابة مارشال ، مقارنة مع الخلطة المرجعية بينما تنخفض قيمة الانسياب ، كما كانت الخلاط المعدلة أقل حساسية للرتوية .

درس Behnood [1] وآخرون تأثير الإضافات البوليميرية على الخواص الريولوجية للرابط البيتوميني ، وتأثير التركيب الكيميائي والبنية الداخلية ، وتوافق طور البوليمير مع البيتومين ، وبينت الدراسة أنه لتعديل البيتومين في حالات معينة تأثير سلبي على مقاومة التقادم ، ويمكن تحسين ذلك بإضافات مضادات الأكسدة . كما درس Singh وآخرون تأثير تعديل البيتومين بالبوليمير على خواص التقادم قصير وطويل الأمد، استخدم في الدراسة نوعين من البوليمير (SBS, EVA) وبينت النتائج أن مؤشر التقادم يختلف بحسب نوع البوليمير المضاف ، كما أن التقادم يؤثر بشكل سلبي على شبكة البوليمير ضمن البيتومين . كما قدم Li تقييم فيزيائي و ريولوجي للبيتومين المعدل ببوليمير (SBS) وينسب إضافة (2, 4, 6, 8 %)، ودراسة تحسين البيتومين المعدل بالبوليمير لمقاومة التقادم باستخدام مواد مضادة للاكسدة [2].

درس Zhang سلوك التقادم للرابط البيتوميني التقليدي والرابط البيتوميني المعدل ببوليمر SBS و الرابط البيتوميني المعدل ببوليمير SBR ، وبينت نتائج الدراسة أن الرابط البيتوميني المعدل يعطي مقاومة أفضل للشخوخة [3].

أهمية البحث و أهدافه:

يقع هذا البحث في مجال هندسة المواصلات والنقل (مواد طبقات الرصف المرن) ويتخصص في تحسين مواصفات البيتومين صنف (85-100) . يهدف هذا البحث إلى التحقق من إمكانية استخدام البيتومين صنف (85-100) بعد تعديله لاستخدامه كرابط في صناعة الخلاط البيتومينية المحلية ولزيادة مقاومته لدرجات الحرارة المرتفعة وزيادة ممانعته للظروف المناخية المختلفة ، حيث أن البيتومين صنف (85-100) يفقد الكثير من خواصه نتيجة التعب قصير الأمد الذي يتعرض له أثناء إنتاجه في درجات الحرارة المرتفعة .

طرائق البحث ومواده:

- 1- البيتومين: تم استخدام نوع واحد من البيتومين في تصميم عينات البحث ، البيتومين المستخدم في الدراسة هو بيتومين ذو صنف (85-100) وتم الحصول عليه من مصفاة حمص و اختباره وفق المواصفات السورية.
- 2- الإضافات المعدلة : تم استخدام نوعين من المواد المضافة من أنواع اللدائن الحرارية (Thermoplastic)
- الأولى : مادة (Styrene – butadiene – Styrene) (styrene- butadiene) أحد انواع اللدائن الحرارية (صنف إيلستومير (Elastomer) ومواصفاتها وفق المصنع مبينة في الجدول (1)

الجدول (1) توصيف مادة SBS

30	محتوى سترين (%)
خطية	البنية
0.35	نسبة مواد طيارة (% وزناً)
0.92	الكثافة (gr/cm^3)

- الثانية : مادة البولي بروبيلين (Polypropylene) PP أحد انواع اللدائن الحرارية (صنف بوليمير (Polymer) ومواصفاتها وفق المصنع مبينة في الجدول (2)

الجدول (2) توصيف مادة PP

13	التطاؤل عند الشد (%)
32	مقاومة الشد (Mpa)
145	نقطة التميع ($^{\circ}C$)
0.95	الكثافة (gr/cm^3)

1- العمل المخبري:

يستند البحث إلى دراسة مخبرية على عينات بيتومين غير معدلة ، ومقارنتها مع عينات بيتومين معدل ، وفيما يلي تسلسل خطوات العمل المخبري:

- **اختبارات البيتومين:** وتشمل تجارب الغرز ، الاستطالة، نقطة التميع (الكرة والحلقة)، اللزوجة، ونقطتي الوميض والاشتعال بغرض التأكد من مطابقة البيتومين المستخدم في تحضير عينات الدراسة للمواصفات الفنية السورية المعمول بها.
 - **اختبارات البيتومين المعدل :** بعد التحقق من صنف البيتومين المستخدم ، نقوم بتعديل عينات البيتومين بإضافة المواد المعدلة (SBS , PP) التي تم توصيفها سابقاً بنسب (3 ، 4 ، 5 %) وزناً من البيتومين وفق منهجية علمية لطريقة الخلط لكل مادة مضافة بحيث نحصل على تجانس للعينات المعدلة ، حيث يتم أولاً تسخين الرابط البيتوميني إلى درجة حرارة (150) ثم تتم إضافة المادة بمعدل (1 gr/min) إلى البيتومين الساخن مع المحافظة على درجة حرارة الخلط وبسرعة خلط 500 دورة/دقيقة ، و بعد انتهاء كمية المادة المضافة ، يتم زيادة سرعة الخلط إلى 2000 دورة/دقيقة ولمدة ساعة للحصول على خليط متجانس ومن ثم إجراء الاختبارات على عينات البيتومين المعدل وتتضمن الغرز ، الاستطالة ، نقطة التميع ، وحساب دليل الغرز .
- وتعطي علاقة حساب دليل الغرز :

$$Penetration Index (PI) = \frac{20-500A}{1+50A}$$

$$A = \frac{\log 800 - \log(\text{pen}@T)}{T_{R\&B} - T}$$

حيث : T درجة حرارة اختبار الغرز ، $T_{R\&B}$ درجة حرارة التميع (كرة وحلقة)

- **اختبارات بعد التقادم قصير الأمد (Short term Aging)** : التقادم أو الشيخوخة عامل رئيسي يؤثر على ديمومة الرابط البيتوميني. تحدث شيخوخة البيتومين قصيرة الأمد أثناء عملية الخلط والنقل و الفرش. تتم محاكاة عملية التقادم قصيرة الأمد باستخدام الفرن الدوران (Rolling Thin Film Oven **RTOF**) وفقاً لمواصفة الآشتو (AASHTO T-240) من خلال قياس تأثير الحرارة والهواء على فيلم متحرك من المادة البيتومينية. تم إجراء التقادم لعينات البيتومين العادي و المعدل عند درجة حرارة (163 درجة مئوية) وبتدفق الهواء 4000 مل / دقيقة لمدة 85 دقيقة. ومن ثم إجراء اختبارات توصيفية على البيتومين المعدل وغير المعدل ومقارنته مع نتائج الاختبارات قبل التقادم . تم استخدام مؤشر الغرز المتبقي (RP) ، والزيادة في نقطة التميع (ISP) ، و دليل تقادم اللزوجة (VAI) لوصف تأثير نوع المادة المضافة والتركيز على خصائص التقادم للرابط البيتوميني باستخدام العلاقات التالية:

$$\text{مؤشر الغرز المتبقي (RP)} = (\text{قيمة الغرز بعد التقادم/قيمة الغرز قبل التقادم}) * 100$$

$$\text{الزيادة في نقطة التميع (SPI)} = (\text{قيمة نقطة التميع بعد تقادم} - \text{قيمة نقطة التميع قبل التقادم})$$

$$\text{دليل تقادم اللزوجة (VAI)} = ((\text{قيمة اللزوجة بعد التقادم} - \text{قيمة اللزوجة قبل التقادم}) / \text{قيمة اللزوجة قبل التقادم}) * 100$$

النتائج والمناقشة:

تم إجراء الاختبارات والتجارب على البيتومين (85-100) في مخبر المواصلات والنقل - كلية الهندسة المدنية - جامعة تشرين ونبين في الجدول (2) نتائج اختبار البيتومين غير المعدل

الجدول (2) نتائج اختبار البيتومين

نوع الاختبار	نتائج الاختبار	المتطلبات الفنية وفق ASTM D946
الغرز (Penetration Test) 100g,5sec (25°C)	90	100-85
استطالة البيتومين (المطولية) (Ductility) 5cm/min ,cm (25°C)	+ 132	min 100.0
نقطة التميع (Softening Point Test) (°c)	46.5	52-48
نقطة الوميض والاشتعال (Flash and Fire Point rest) (Cleveland cup open) (C)	درجة الوميض 291 C درجة الاشتعال 298 C	min 450(232 C)
الوزن النوعي	1.03	1.01-1.03
اللزوجة (Viscosity) (135C) Pa.s	0.379	-


من النتائج السابقة نجد أن البيتومين المستخدم في الدراسة قد أعطى قيمة غرز (90) وبالتالي هو من الصنف (85-100) وهو محقق للمتطلبات الفنية الخاصة بهذا الصنف من البيتومين.

1-1- نتائج اختبار البيتومين صنف (85-100) المعدل ب PP و SBS :


بعد التحقق من صنف البيتومين المستخدم (85-100) ، تم تعديل عينات البيتومين باستخدام مادتين مضافتين وينسب مئوية مختلفة (3، 4، 5 %). بعد إعداد عينات البيتومين المعدل تم إجراء اختبارات الغرز، الاستطالة ، الكرة والحلقة وتم تحديد دليل الغرز والفاقد بالحرارة على العينات والنتائج مبينة في الأشكال (1 و2 و3 و4) يمكن ملاحظة وجود تحسن في قيم الغرز ونقطة التميع واللزوجة لكل من الأسفلت المعدل مقارنة ب الأسفلت غير المعدل. أدت إضافة المادة المضافة إلى الأسفلت إلى انخفاض الغرز ، وزيادة نقطة التميع واللزوجة عند درجة حرارة الاختبار. ويرتبط هذا التحسن بزيادة محتوى المادة المضافة في الرابط الأسفلتي. أظهر رابط الأسفلت المعدل بنسبة (9%) من المادة المضافة أعلى قيمة لزوجة مقارنةً بالبيتومين المعدل بنسب أخرى من المادة المضافة وكانت جميع العينات ضمن اللزوجة القصوى المحددة لـ (3 Pa.s) عند متطلبات درجة حرارة °C 135. السبب الرئيسي لهذا التحسن بعد إضافة نسب المختلفة بسبب التشنت الأفضل للمادة المضافة في البيتومين الذي حسن من خواصه عن طريق تقييد انسياب البيتومين وبالتالي يجعلها أكثر صلابة. وبمعنى آخر يعزز وجود المادة المضافة من الترابط مع البيتومين مما يؤدي إلى تحسين خصائصه الفيزيائية. بالمقارنة مع SBS ، أظهر PP قيمة أقل للغرز ونقاط تميع أعلى وقيم اللزوجة ، والتي يمكن أن تكون مرتبطة بنوع المعالجة التي تستخدم لتعديل كلا من المادتين مما يؤدي إلى تشنت أفضل لجزيئات البوليمير في البيتومين .

الجدول (3) نتائج اختبارات البيتومين المعدل


نسبة التعديل %	الغرز dcm	الاستطالة Cm	نقطة التميع °C	اللزوجة (135 °C) Pa.s	دليل الغرز IP
0	90.0	132	46.5	0.379	-0.644
3(SBS)	78.0	109	47.8	0.504	-0.675
4(SBS)	70.0	101	48.2	0.610	-0.854
5(SBS)	64.0	92	49.1	0.850	-0.842
3(PP)	82.0	124	47.5	0.482	-0.620
4(PP)	75.0	105	47.9	0.517	-0.754
5(PP)	69.0	95	48.8	0.606	-0.729



الشكل (1) قيم الغرز بالعلاقة مع نسب الإضافة




الشكل (2) قيم نقطة التميع بالعلاقة مع نسب الإضافة



الشكل (3) قيم اللزوجة بالعلاقة مع نسب الإضافة

يلاحظ من الشكل (1) انخفاض قيم الغرز مع زيادة نسبة الإضافة ووصلت قيمة الغرز إلى (64) عند التعديل ب SBS ونسبة إضافة (5%) أي انخفضت قيمة الغرز بنسبة مئوية (28.9%) ، ويقابلها ازدياد في قيم درجة حرارة الكرة والحلقة ووصلت أعلى قيمة لنقطة التميع (49.1 درجة مئوية) وبنسبة زيادة (6.6%) ، أما عند التعديل بنفس النسبة باستخدام البولي بروبيلين PP فقد انخفضت قيم الغرز بنسبة (23.3%) وازدادت درجة حرارة التميع بنسبة (4.95%).



الشكل (4) قيم دليل الغرز بالعلاقة مع نسب الإضافة


من الشكل (4) نجد ان جميع قيم دليل الغرز عند التعديل بكلا الإضافتين ضمن المجال المسموح [+1 ، -1] للبيتومين الخاص بالطرق ، وهذا يشير إلى إمكانية استخدام هذا النوع من البيتومين المعدل في أعمال الرصف البيتوميني [8].

1-2- نتائج بعد التقادم قصير الأمد:


باستخدام فرن الطبقة الرقيقة الدوار RTOFT قمنا بإجراء التقادم قصير الأمد على عينات البيتومين العادي والمعدل وحساب الفاقد بالحرارة و الغرز المتبقي و مؤشرات التقادم الخاصة بالبيتومين ونبين نتائج الاختبارات في الجدول (4)

الجدول (4) نتائج اختبار التقادم قصير الأمد


نسبة التعديل %	الغرز المتبقي dcm	نقطة التميع بعد الفاقد °C	اللزوجة بعد الفاقد (135 °C) Pa.s
0	63.7	51.7	0.553
3(SBS)	62.3	62.3	0.706
4(SBS)	59.0	59.0	0.817
5(SBS)	55.8	55.8	1.131
3(PP)	64.4	64.4	0.699
4(PP)	60.9	60.9	0.744
5(PP)	56.9	56.9	0.867



الشكل (5) مؤشر الغرز بالعلاقة مع نسب الإضافة



الشكل (6) الزيادة في نقطة التميع بالعلاقة مع نسب الإضافة



الشكل (7) مؤشر اللزوجة بالعلاقة مع نسب الإضافة

يبين الشكل (5) أن مؤشر الغرز المتبقي (RP) يزداد مع زيادة تركيز المادة المضافة في جميع العينات ومن حيث نوع الإضافة ، أظهرت النتائج ان لإضافة SBS غرز متبقي أفضل من إضافة PP. يمكن أن يكون هذا مرتبطاً بزيادة الانتظام والتوافق عن طريق زيادة تركيز البوليمير في الرابط مما يجعل من الصعب انسياب الرابط مع انتشار جزيئات البوليمير في الرابط. يوضح الشكل (6) التباين في قيم نقطة التميع بتركيز مختلفة من البوليمير المضاف. ارتفعت نقطة التميع لجميع عينات البيتومين المعدل بكل نوعي البوليمير المعدلة بعد عملية التقادم قصيرة الأمد RTFO مقارنة بالبيتومين غير المعدل. بعبارة أخرى ، يمكن أن تؤدي إضافة البوليمير بتركيز مختلف إلى رابط البيتومين إلى تحسين مقاومة التقادم للرابط وجعلها أكثر مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة وبالتالي تؤدي إلى زيادة مقاومة التشوه والتخدد. تشير نتائج مؤشر تقادم اللزوجة كما هو موضح في الشكل (7) إلى أن مؤشر تقادم اللزوجة للرابط البيتوميني المعدل بالبوليمير يتناقص مع زيادة محتوى البوليمير في كلا النوعين من الإضافة . من حيث نوع البوليمير أظهر SBS مقاومة أفضل للتقادم مقارنة بـ PP. ترجع زيادة مقاومة التقادم للرابط بعد تعديل البيتومين إلى التشتت الأفضل لجزيئات البوليمير داخل الرابط والتي تقيد حركة البيتومين ، وتشكل بنية أفضل مقاومة للتأكسد.

الاستنتاجات والتوصيات:

أجريت هذه الدراسة لتحسين خواص الرابط البيتوميني صنف (85-100) من خلال استخدام نوعين من البوليميرات وينسب مختلفة ويمكن تلخيص النتائج كما يلي:

- 1- بينت النتائج أن الغرز بدرجة حرارة (25 °C) يتناقص مع زيادة نسبة إضافة البوليمير ، مما يساعد على مقاومة القص من درجة حرارة متوسطة إلى عالية ، ويزداد الغرز المتبقي مع زيادة نسبة الإضافة من البوليمير [12]
- 2- ارتفاع درجة حرارة نقطة التميع عند إضافة البوليمير يشير إلى تحسن في مقاومة المادة البيتومينية للتشوه في درجات الحرارة المرتفعة [10].
- 3- بينت نتائج الدراسة ان استخدام (SBS) بنسبة (5%) هي نسبة مثالية لتعديل بيتومين (85-100) ويمكن استخدامه في انتاج الخلائط البيتومينية المحلية، كما كانت النسبة المثالية لاستخدام (pp) هي (5%).
- 4- نوصي بدراسة الخواص الريولوجية للرابط البيتوميني المعدل بنسب الإضافة وفق اختبار (DSR) و تحديد المعامل $(G^*/\sin \delta)$
- 5- نوصي بدراسة خواص الخلطة البيتومينية للرابط البيتوميني المعدل ومقارنتها مع خواص الخلطة التقليدية.

References:

- 1- Ali Behnood , Mahsa Modiri Gharehveran (2019) " Morphology, rheology, and physical properties of polymer-modified asphalt binders" European Polymer Journal 112 (2019) 766–791.
- 2- Bhupendra Singh , Praveen Kumar (2019) " Effect of polymer modification on the ageing properties of asphalt binders: Chemical and morphological investigation " Construction and Building Materials 205 (2019) 633–641
- 3- Henglong Zhang, Zihao Chen, Guoqing Xu, Caijun Shi.(2018) " Evaluation of aging behaviors of asphalt binders through different rheological indices " . Fuel 221 (2018) 78–88
- 4- Surti K , Mishra PCB (2017)" Evaluating the Effect of Modified Bitumen after Short-Term Aging using FTIR Spectroscopy & SEM "International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology 5(V): 222-227.

- 5- Dony A, Ziyani L, Drouadaine I, Pouget S, Dumont SF, Simard D, Mouillet V, Poirier JE, Gabet T, Boulange L, Nicolai A and Gueit C (2016) " MURE National Project: FTIR spectroscopy study to assess ageing of asphalt mixtures " E&E Congress 2016, Prague, Czech Republic, DOI: org/10.14311/EE.2016.154
- 6- Remišová E, Zatkalíková V and Schlosser F (2016) "Study Of Rheological Properties Of Bituminous Binders In Middle and High Temperatures " De Gruyter 12(1): 13-20, DOI: 10.1515/Cee-2016-0002
- 7- Kishore KSN and Gottala A (2015)" A Study on Effect of Addition of Natural Rubber on the Properties of Bitumen & Bituminous Mixes" International Journal of Science Technology & Engineering 2(1): 206-212.
- 8- Wang, S. F., Wang, Q., Wu, X. Y., and Zhang, Y. (2015). " Asphalt modified by thermoplastic elastomer based on recycled rubber" Constr. Build. Mater. 93:678–684.
- 9- Shafabakhsh GH, Sadeghnejad M and Sajed Y (2014)" Case study of rutting performance of HMA modified with waste rubber powder" Case Studies in Construction Materials 1: 69–76, DOI: org/10.1016/j. cscm. 2014.04.005
- 10- Yener E and Hınıslioğlu S (2014)" Effects of exposure time and temperature in aging test on asphalt binder properties" International Journal of Civil And Structural Engineering 5(2): 112-124, DOI: 10.6088/ ijcsr.2014050011
- 11- Al-Hadidy, A. and Qui, T. (2010)."Comparative Performance of the SMAC Made with the SBS and ST-Modified Binders" Journal of Materials in Civil Engg., ASCE, 22(6), 580-587. 4. ASTM D 1754 (1997), "Effect of Heat and Air on Asphaltic Materials".
- 12- Willway T, Baldachin L, Reeves S, Harding M, McHale M , Nunn M (2008)" The effects of climate change on highway pavements and how to minimize them " Technical report, p 124, <https://trl.co.uk/reports/PPR184>
- 13- Lu, X. and Isacson, U. (1997). " Rheological characterization of styrene-butadiene-styrene copolymer modified bitumens" , Journal of Construction and Building Materials, Elsevier Science Ltd, 11(1), 23-32