

## تأثير الفتحات الصغيرة على سلوك الجواز البيوتونية المسلحة

د. بسام حويزة

### □ ملخص □

تساهم هذه الدراسة في فهم سلوكيّة الجوازات البيوتونية المسلحة الحرارية على فتحات بأشكال مختلفة، متوضعة في مواقع مختلفة من الجواز.

الفتحات لها مقطع عرضي واحد حيث نسكن من إجراء المقارنة وتحديد تأثير شكل الفتحة على سلوكيّة الجواز.

تم حفظ العينات والجوازات في غرفة رطبة ذات حرارة مراقبة حتى موعد إجراء التجارب. قمنا بتحليل النتائج التجريبية ومن ثم تحديد قدرة تحمل كل جواز وكذلك نمط انهياره. أخيراً نبين الأشكال الأمثل للفتحات الواجب تنفيذها في الجواز.

الدكتور بسام حويزة مدرس في قسم هندسة لانتاجية بكلية الهندسة المدنية - جامعة تشرين - اللاذقية - سوريا.

## مقدمة وعموميات:

الكبيرة التي تغير بشكل واضح سلوك الجائز على الأقل في منطقة تواجدها.

(1, 2) تبين الدراسة المرجعية التي قمنا بها بأن هناك كماً كبيراً من الأعمال النظرية (3, 4) والتجريبية عالجت الفتحات الكبيرة، بينما يوجد عدد قليل جداً من الأبحاث الحديثة (5) حول تأثير الفتحات الصغيرة على سلوك الجوائز البتونية المساحة. ضمن هذا السياق ينصب عهمنا حيث قمنا بدراسة تجريبية للآثار الناجمة عن مكان توضع الفتحة وتأثير شكلها على سلوك الجوائز، وقد تم تحديد الشكل الأفضل لفتحات الدارجة الصغيرة المستخدمة في الجوائز دون أي تسلیح خاص للمقطع المعتبر.

إن جملة المعايير التي أحذنا بها تمثل بآلية سلوكية الجوائز، مقاومتها القصوى، حمولة التششقق الأول ونط التششقق وتطوره في كافة مراحل التحميل وصولاً للإنهيار.

### صلابة جائز ما خاضع لعزم انعطاف:

إن دراسة مسألة الصلابة أمر هام وأساسي حيث تساعدنا بمعالجة مواضيع علمية كثيرة، نذكر منها:

- تحديد تشوهات العناصر البتونية المساحة.
- حساب الجهد في المنشآت غير المقررة الناجمة عن الحمولات الخارجية أو عن تغيرات حرارية أو عن هبوط المساند.

- تحديد تردد للاهتزازات الحرة للعناصر، الخ...

فإذا كانت عطاله جائز متجانس ومرن،

ثابتة (I) فإنه بالإمكان تحديد اثناء هذا الجائز بالعلاقة البسيطة التالية:

$$\frac{1}{R} = Y'' = \frac{-M}{E.I}$$

إن معظم المسائل الأساسية المتعلقة بمقاومة البتون المسلح تم إعدادها تجريبياً، المقاومة على الضغط، على الشد، على القص والمقاومة على التششققات وكذلك صلابة العناصر المحننة، ومن بين هذه الدراسات التجريبية يوجد محاولات لبحث الثقوب أو الفتحات على سلوك الجوائز المكونة من البتون المسلح ولكنها ليست معمقة ولم تناقش بشكل واضح. يزداد استخدام الفتحات في جوائز الأبنية السكنية الحديثة بشكل سريع ويعود ذلك لأسباب كثيرة نذكر منها:

- أعمال الصحة والسلامة.

- التهوية والتلفون والكهرباء، الخ...

بالتأكيد إذا تم تنفيذ الفتحات في الجوائز دون أن تؤثر بشكل سلبي على سلوكها الإنشائي فإننا نوفر كثيراً من كلفة الإنشاء حيث نستطيع حذف الفراغ الميت للأسقف المستعارة، وإن هذا أمر هام جداً بالنسبة للأبنية الطابقية حيث استعمال الفتحات يولد ارتفاع طابق صغير وهذا يولد توفريراً كبيراً.

إن وجود الفتحات في الجوائز يمثل نقطة ضعف وعدم استمرارية لمدة هذه الجوائز ويمكن أن تسبب خطورة بالغة أثناء الاستخدام، وبالتالي فإن المهندس يواجه مسألة علمية مهمة تمثل بتنفيذ الفتحات في الهياكل دون أن تؤثر أو تضعف قدرة تحملها. في الواقع يمكن تحقيق هذا العمل باستخدام تسلیح خاص حول الفتحة أو بالاختيار المناسب لمكان توضع الفتحة وشكلها.

عند دراسة تأثير الفتحات على سلوك جائز ما، فإنه يجب التمييز بين الفتحات الصغيرة التي تغير قليلاً آلية العمل الكلاسيكية للجوائز والفتحات

المضغوطة بشكل مفاجئ)، وكذلك معامل تأثير سرعة التحميل أو التشوه أمر ليس سهلاً وهو عمل دقيق وصعب جداً، وفي حالة وجود الفتحات في الجائز يزداد تعقيداً وصعوبة أكثر فأكثر.

في الواقع إن وجود الفتحات في الجوائز يعمل على تخفيض صلاباتها، وبالتالي الزيادة في قيمة الأسمى، إضافة للدور السلبي الناجم عن تشتققات البيتون في المناطق المشدودة حيث تكون العطالة "المتشقة" أصغر من العطالة الفعالة للمقطع والخسوبة بوساطة معادلة العزوم الستاتيكية (6).

#### خواص المواد المستعملة في صناعة الجوائز:

##### 1- البيتون:

استخدمنا طريقة التركيب الحي المعروفة باسم درو-جوريس (Dreux-Gorisso) الفرنسية (7) وذلك بهدف الحصول على بيتون حيد ذي مقاومة متوازنة على الضغط بعد 28 يوم معادلة  $f'c = 32 \text{ Mpa}$ .

وكانت النسبة المئوية للمواد بالمقاييس بيتون طازج كما يلي:

$$G=1006 \text{ Kg}$$

$$S=798 \text{ Kg}$$

$$G/S=1.26$$

$$C=360 \text{ Kg}$$

$$E=196 \text{ Kg}$$

$$E/C=0.54$$

كل خلطة أخذنا ثلاثة عينات اسطوانية نظامية (Cm 16×32) من أجل مراقبة مقاومة البيتون عند إجراء التجارب على الجوائز المصنوعة من بيتون الخلطة نفسه، حيث تم صب البيتون في القوالب الكرتونية وفق صيغتين مساعدة الإبرة

حيث:  
"Y": المشتق الثاني للانتقال المتعامد مع الخط الوسطي.

R: نصف قطر الإناء.

M: عزم الانعطاف.

E.I: الصلابة.

E: معامل المرونة الطولاني.

ولكن الصلابة تتغير مع تطبيق الحمولة ويعود هذا التغيير لأسباب عديدة منها:

- تغير معامل المرونة الناجم عن الخواص اللدنة للبيتون.

- تغير العطالة الناجم عن التشتققات في المنطقة المشدودة.

- عدم التجانس الناجم عن النسبة المئوية للتسلیح ولنوعية التلامم (تطويق، انزلاق، الخ...).

إن إعداد نظرية شاملة تأخذ بالإعتبار كافة الظواهر التي يمر بها جائز خاضع لحمولات شاقولية (عزم انعطاف - جيد قاطع) حتى مرحلة الانهيار (مرحلة المرونة - صور التشتقق المرن اللدن وحتى طور اللدونة - مرحلة الانهيار (إما بانقطاع فولاذ التسلیح المشدود أو بانهيار ألياف البيتون العلوي

- جص مكسر (8/16)

- رمل نهري (0/5)

- اسمنت بورتلاندي عادي (Gpj 45)

- ماء

بال التالي تكون الكثافة الظرية للبيتون:


$$\Delta=2.36$$

تم خلط المواد بوساطة خلاطة ذات محور مائل، بطاقة 300 لتر، ومن ثم الصب في القالب الخشبي المصنوع من قبلنا في المخبر والرج باستخدام إبرة رجاحة بقطر 25 mm (شكل 1).

## 2- الفولاذ:

- تم تسليح الجائز بنوعين من الفولاذ (شكل 4).
- فولاذ كبير التلامم من أجل التسليح الصلاني الرئيسي المشدود (2Φ12).
  - فولاذ أملس مطابع من أجل التسليح العرضاني وتسليح التعليق.
- 2Φ6 تسليح تعليق  
Φ6 إشارات


الرجاجة مع زمن محسوب ومرتب بمقدار هبوط مخروط أبراهمس وبشكل الحصويات (8، 7).  
نذكر بأن قيم هبوط مخروط أبراهمس تراوحت بين Cm 5 - 7.5 Cm وهذا موافق للخلطات اللدنة المرغوبة (شكل 2).  
بعد عملية الصب في القالب تركت الجوانز والعينات في المختبر معطاة ببغاء خاص ليوم واحد، ثم نقلت إلى غرفة رصبة ذات حرارة مراقبة (جو مشبع  $C \pm 2^\circ$ ) حتى موعد إجراء التجارب (شكل 3).





شكل (1): خلط وصب البeton في القالب مع أحد عينات اسطوانية لمراقبة مقاومة المادة.



شكل (2): تجربة مخروط أبراهاامس لقياس الدونة البيتون.



شكل (3): حفظ العينات والجهاز في غرفة رطبة ذات حرارة مراقبة.



شكل (4): التسلیح في الجائز الیتوني اخرب.

تم إعداد الفتحات بأشكال مختلفة ولكنها

تملك مقطعًا واحدًا مساوياً لـ  $53 \text{ cm}^2$ : مستطيلة -

دائريّة - قطع ناقص - مربع - معين.

من أجل تنفيذ الفتحات بدقة في الجائز

قمنا بإعداد قوالب خشبية ذات مقطع عرضي مماثل

لشكل الفتحة المرغوبة وبطول مساوٍ لعرض الجائز

(14 cm)، وأحيطت بطبقة رقيقة من البوليستيرين

(~1 mm) وذلك لسهولة نزعها وتأمين فتحة جيدة

دون تخريب حواجزها.

#### وصف عام للجائز اخرب والفتحات:

الجائز اخرب يملك البعد التالية:

- الطول الكلي 184 cm (160 طول حر).

- ارتفاع 24 cm

- العرض 14 cm

استخدمنا نموذج واحد للجائز مع اشكال  
عديدة للفتحات متوضعة في مكانيين اثنين (شكل 4،  
5).

- منتصف الفتحة على بعد مساوي لـ 80 cm من  
المسند.

- ربع الفتحة على بعد مساوي لـ 40 cm من  
المسند..


يخضع الجائز لقوتين مركزيتين تبعدهان عن بعضهما بمسافة قدرها 40 cm حيث تتمكن من  
إهمال الجهد الناتج في المنطقة الوسطية (شكل 6).

#### البرنامج التجاري:


يتألف برنامج العمل التجاري من 22 جائز

يتونني مسلح خاضعة لحمولات استاتيكية على

الإنعطاف حتى الانهيار، موزعة على الشكل التالي:



شكل (5): توضع الفتحات في الجائز مع شكل التحميل.




شكل (6): خطط عزم الانعطاف والجهد القاعض.

1. أربعة جوائز تحوي فتحات دائيرية في ربع ووسط الفتحة.
  2. أربعة جوائز تحوي فتحات مربعة في ربع ووسط الفتحة.
  3. أربعة جوائز تحوي فتحات مستطيلة في ربع ووسط الفتحة.
  4. أربعة جوائز تحوي فتحات معينة في ربع ووسط الفتحة.
5. أربعة جوائز تحوي فتحات قطع ناقصه في ربع ووسط الفتحة.
6. جائزتين لا يخوبان على فتحات من اجل المقارنة تم إجراء التجارب مع سرعة تحمل ثابتة ومساوية لـ  $150 \text{ dan}$  في الدقيقة بواسطة جهاز تحمل تجربى متضور جداً (ستاتيكى + ديناميكى) كما هو مبين على الشكل 7، وعملنا على مراقبة تطور وتقدم جبهة التضررات المبينة للعينة المبردة (الشققات المرئية).

التشققات) لكافة الجوائز وفق مراحل التحميل الخمسة التالية:


0-30 KN	مرحلة أولى:	قياس الأسميم في وسط الجائز وفي ربعه وكذلك الإناء تم بواسطة نظام خاص لقياس التشوّهات (Strain Gages, Lvot 9, 10, 11).
30-45 KN	مرحلة ثانية:	
45-65 KN	مرحلة ثالثة:	لقد قمنا بإجراء مقارنة بين صلابات
65-80 KN	مرحلة رابعة:	وأسهم وقدرات التحمل للجوائز الحاوية على
85 إنهايار	مرحلة خامسة:	فتحات وتلك المصمتة غير الحاوية على فتحات، وكذلك حدنا مناصف التضرر (تقديم وتصور



شكل (7): الجائز المختبر مع تبيان أجهزة قياس التشوّهات الأفقية والشنقيولة.

الجدول التالي (2) يبين درجة التخفيف في  
قدرة التحمل هذه التي يسببها وعمر الفتحات.

هذه القيمة يطلق عليها المقاومة المفترضة ولذلك لها الاسم  
بسهولة أثر وجود الفتحات على هذه الخاصية.



شكل (9): العلاقة بين عزم الانعصار والجهد (M,f).

شكل (9) النسبة المئوية لبوط قدرة التحمل		شكل (9) المقطع العرضي للفتحة
وسط الفتحة	ربع الفتحة	
0	0	لا يوجد (حائز مصمت)
-6	-4	دائرة
-10	-9	قطع ناقص
-11	-17	مستطيل
-17	-11	مربع
-16	-26	مربع

جدول (2): درجة التخفيف في قدرة تحمل الجائز الحراري على فتحات.

**الشكل (10) يوضح التشققات وفق**

مراحل التحميل المختلفة حيث تتمكن من تحديد  
ماهية التشققات والانهيار:

**4- آلية انهيار الجوانز - تطور جبهة التشققات:**



إن أحد أهداف بحثنا هو العمل على تحديد  
آلية انهيار الجوانز من خلال مرافقة تطور التشققات  
من لحظة البدء بالتجربة مروراً بمراحل التحرير  
المذكورة سابقاً حتى لحظة انهيار الجائز.

- جوانز ثوبي فتحات في الوسط:

يتم الانهيار عن طريق الانعصار.  
يتم الانهيار عن طريق الشد القسري والتشققات عند تقاطع النقام

- جوانز ثوبي فتحات في الربع:

حراف الفتحة المربعة أو المستطيلة أو بشكل خاص المعينة.



شكل (10): آلية التشققات والانهيار في الجوانز بعد التحميل.

- الجوازات الخارجية على فتحات دائرة وقطع ناقصة تملك نمط تشغقات قريباً جداً من تلك الخاصة بالجوازات المصمتة بدون فتحات ولها تقريباً قدرة التحمل نفسها.

- الفتحات المنحنية (دائرة - قطع ناقص) تسلك سلوكاً أفضل من تلك التي تملك المحيط منكسر (مستطيل - مربع - معين) إزاء التشغقات.

- يعتبر العين أسوأ فتحة حيث الجائز الذي يعويه لا يتحمل إلا حمولة معادلة لـ  $(75\%-85\%)$  مقارنة ببقية الجوازات الخارجية على الأشكال الأخرى للفتحات.

أخيراً نلاحظ بأن الفتحات الدائرية والقطعية الناقصة هي الأفضل، ولكن لأسباب عملية بحثة حتى لا تراكم الأسلام والأنايب فوقي بعضها البعض يستخدم الأقل تضرراً من السابقة وهي الفتحات المستطيلة، ويجب أن تتحاشى استخدام الفتحات المعينة الشكل.

أخيراً قمنا برسم المناطق المتضررة الناجمة عن تطور جهات الشقوق الجوازات الخربة كافة وفقاً لراحل التحرير المختلفة (الشكل 1).



#### النتائج - اقتراحات:

بشكل عام يمكن أن نفرض بأن الجائز البيتوبي المسلح الخاوي على فتحات صغيرة يعمل كجائز شبكي إذا تحقق السماكة الأصغرية المطلوبة للجذوع البيتوبي المضغوطة، والتي ترتبط بشكل مباشر بقيمة المجهد القاطع وعرض المقطع وإجهاد البيتون المسموح على الضغط البسيط.


من خلال ما تقدم عرضه حول تأثير الفتحات على سلوك الجوازات البيتوبي المسلح يمكن أن نستخلص النتائج العامة التالية:

- إن توضع الفتحات في منتصف الجائز أقل ضرراً في حالة التحميل المتعدد في دراستنا (غياب المجهد القاطع).


- الفتحات الصغيرة المترضة بشكل مناسب في الجواز تخفض قليلاً قدرة تحملها القصوى، مع وجود سلوك مشابه للجوازات المصمتة.



شكل 10 : آلية التشغقات والإنهيار في الجواز بعد التحميل .



شكل (11): تطور مناطق التضرر وفق مراحل التحميل المختلفة.



شكل (11): تطور مناطق التضرر وفق مراحل التحميل المختلفة.

فتحات غير مسلحة عند حواجزها وحواجز أخرى تكون فيها الفتحات مسلحة عند محيطها بتسليح خاص، ومن ثم مقارنة النتائج مع النتائج المعروفة في دراستنا السابقة، محاولين إيجاد نبذة نظرية لسلوك الجوازات ومقارتها مع السلوك والمعطيات التجريبية.

في نهاية بحثنا هذا أذكر بأنني اقترحت برنامجاً علمياً آخر ليكون تكميلاً لما جاء في هذا البحث، ويتمثل العمل المقترن بإجراء سلسلة من التجارب على الجوازات البيتونية المسلحة بألياف فولاذية معدنية بحسب حجمية مختلفة وحاوية على

□ Resumé □

*Cette étude contribue à la compréhension du comportement d'une poutre en béton armé ayant des réservations (petits trous) en différentes positions et formes.*

*Les trous effectués dans les poutres ont la même section afin de réaliser une comparaison et de déterminer l'influence de la forme de ces trous sur le comportement des poutres.*

*Les poutres et les éprouvettes sont entreposées en chambre humide (température contrôlée) jusqu'au jour d'essai.*

*Nous avons analysé les résultats d'essais, et déterminé la capacité portante de chaque poutre et son mode de rupture.*

*enfin, nous mettons en évidence les trous qui ont les meilleures formes de réservation à adapter.*

## **REFERENCES**

1. Nasser, W. Karime, A. Caralos & H.P. Daniel, "Behaviour and Design of Large Openings in Reinforced Concrete Beams", ACI Journal, Proceedings v.64, No.1, Jan. 1967, pp.25-33.
2. Segner & P.J. Edmand, Reinforcement Requirements for Gerdar Web Opening", Proceeding, ASCE, v.90, ST3, June 1964, pp.147-164.
3. S. Somsak & S. Handivararme, Members ASCE, "Fiber Reinforced Concrete Deep Beams with Openings", J. Struct. Eng., vol. 111, No.8, 1985.
4. S.P. Ray & C.S. Reddy, "Strength of Reinforced Concrete Deep Beams with and without Openings in the Web", The Indian Concrete Journal, vol.53, number 9, Sep. 1979.
5. B.P. Richard & R. Lopes, "Cyclically Loaded Concrete Beams with Web Openings", ACI Journal, Sep.-Oct. 1986, title No.83-69.
6. Régles B.A.E.L.83, Juillet 1985, EDITION EYROLLES 1985.
7. G. DREUX, "Nouveau Guide du Béton", EDITION EYROLLES 1985.
8. P. Rebut, "Guide Pratique de la Vibration des Bétons", EDITION EYROLLES.
9. J. Lamirault, "Contribution à l'étude du Comportement des Ossatures en Béton Armé sous Sollicitations Normales, Simulation par Analyse Non-Linéaire Globale", Thèse de Docteur-Ingénieur, 1984, ENSM, Nantes, France.
- 10.B. Al Sulayfani, "Contribution à l'étude du Compartement des Ossatures en Béton Armé sous Sollicitations Cycliques par Analyse Non-Linéaire Globale", Thèse de Doctorat, 1986. ENSM, Nantes, France.
- 11.J. Avril, "Encyclopedie Vichy d'Analyse des Contraintes", VICHAY-MICROMESURES, Malakoff, France.