

Comparison of the Moisture Absorption Rate of Polyurethane without Additives and with Addition of Straw, Lime Powder and Stirrup Granules

Rawad Shakohe*

(Received 14 / 1 / 2023. Accepted 27 / 4 / 2023)

□ ABSTRACT □

The research aims to compare the moisture absorption rate of polyurethane before and after the addition of materials.

Samples of this substance were made with different percentages of polyisocyanate and polyols, (which are organic compounds derived from oil), which are its two components. Where the following materials (Straw,calcine powder,and styrepor granules) were added to it in order to study the moisture absorption rate of polyurethane, where the moisture absorption rate of samples of this insulation material was measured, at different percentages of polyisocyanate and polyol with additions and without additions to another material, in the end, it was concluded that the addition of straw and lime powder increases the moisture absorption rate,and the addition of Stirbor granules reducer the moisture absorption rate at all proportions of this material.

Keywords: Polyurethane- polyisocyanates – polyol- styropor granules

Copyright



:Tishreen University journal-Syria, The authors retain the copyright under a CC BY-NC-SA 04

*Work supervisor, Department product and Design Engineering, Faculty of Mechanical and Electrical Engineering, Tishreen University, Lattakia, Syria.

مقارنة نسبة امتصاص الرطوبة لمادة البولي أوريثان بدون إضافة ومع إضافة القش وبودرة الكلس و حبيبات ستيربور

رواد شكوحي*

(تاريخ الإيداع 14 / 1 / 2023. قُبِلَ للنشر في 27 / 4 / 2023)

□ ملخص □

يهدف البحث إلى مقارنة نسبة امتصاص الرطوبة لمادة البولي أوريثان قبل وبعد إضافة المواد (القش، بودرة الكلس، حبيبات ستيربور).

تم صنع عينات من هذه المادة بنسب مختلفة من مادتي البولي ايزوسيانات والبولي يول (وهما عبارة عن مركبات عضوية تشتق من النفط) المكونتين لها.

حيث تم إضافة المواد التالية (القش و بودرة الكلس وحبيبات الستيربور) لها بغية دراسة نسبة امتصاص الرطوبة لمادة البولي أوريثان ، تم قياس نسبة امتصاص الرطوبة لعينات من مادة العزل هذه ، وذلك عند نسب مختلفة من مادتي البولي ايزوسيانات والبولي يول (Polyol, Polyisocyanate) بإضافات وبدون إضافات لمادة أخرى ، حيث تم التوصل في النهاية إلى أن إضافة القش وبودرة الكلس يزيد من نسبة امتصاص الرطوبة وإضافة حبيبات ستيربور يخفض من نسبة امتصاص الرطوبة عند جميع النسب المكونة لهذه المادة

الكلمات المفتاحية: البولي أوريثان - ايزوسيانات - البولي يول .

حقوق النشر : مجلة جامعة تشرين- سورية، يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر بموجب الترخيص



CC BY-NC-SA 04

* مشرف على الأعمال - قسم هندسة التصميم والإنتاج- كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية - جامعة تشرين - اللاذقية- سورية .

مقدمة:

إن المادة الأساس المكونة للمواد العازلة الرغوية هي المادة البلاستيكية الرغوية القابلة للانفخاخ، والتي لها استخدامات هامة في صناعة البلاستيك سواء كان من النوع *TP* أو *TS* Thermo Plastic, Thermo Setting كما عرفت هذه المادة بأسماء مختلفة منها البلاستيك الخلوي، والرغاء اللدن المتمد، والرغاء البلاستيكي الإنشائي. تتميز المادة البلاستيكية الرغوية بأنها ذات كثافة ظاهرية منخفضة لاحتوائها على خلايا ضمن كتلتها لهذا تعرف أيضا بأنها جملة صلبة - غازية، أي أنها ذات طورين . تكون الكتلة الصلبة فيها هي المادة البلاستيكية المترابطة (مادة الأساس) في حين تكون الفراغات في المادة الرغوية إما مفتوحة الخلية أو مغلقة الخلايا أو ذات بنية متصلة داخليا، أو مركبة ، وتبدي تلك الأنواع *TP* أو *TS* من هذه المادة حدود واسعة لخواص العزل، والقساوة ، وتحمل قوى الضغط، والتخميد والتحميل وبعض الخواص الإنشائية وغيرها من الخواص الأخرى، حيث يعتمد أدائها إلى حد كبير على نوع مادة البلاستيك الأساس التي يمكن أن تحتوي على مواد مألثة أو مقوية لتحسين الخواص المتنوعة، وعلى نوعية جملة مواد النفخ المستخدمة، وكذلك على طريقة العمل.

تشغل منتجات البولي أوريثان الرغوية مكانة هامة في الحياة الصناعية ولا سيما في حقل العزل الحراري والصوتي، ويعود السبب في ذلك البنية الفراغية الخلوية التي تكسبها مواصفات تميزها عن الكثير من المواد البوليميرية الأخرى . [1] ، [2] ، [3].

تم تحضير عينات من مادة البولي أوريثان كمادة عزل وذلك عند نسب خلط مختلفة من المواد المكونة لها ،ومع إضافة مواد أخرى بهدف تحسين بعض المواصفات المختبرة لها .

حيث تتمتع مادة العزل هذه بالمميزات الآتية :

1. مقاومة للعوامل الجوية المختلفة .
2. ينتج بكتافات وأشكال مختلفة تناسب التصميم المطلوب .
3. يتفوق عن الأنواع الأخرى بطول فترة صلاحيتها ومقاومته للظروف المختلفة .
4. خفيفة الوزن وقوية تتحمل الحركة الميكانيكية عليه.
5. سهولة التركيب ،
6. مقاومة لاحماض والكيماويات والمذيبات والبكتريا والفطريات .
7. تتحمل الإسفلت الساخن .
8. ثابتة الأبعاد .
9. لها قابلية الأنطفاء الذاتي .
10. متوفر بسماكات وأغطية مختلفة .
11. يتحمل حرارة تصل إلى 250 درجة مئوية لمدة قصيرة وإلى 110 درجة مئوية لمدة طويلة [1] ، [2] ، [3].

تحضير الشكل الرغوي لمادة البولي اوريثان

في ما يخص تحضير مادة البولي اوريثان كمادة عزل حراري فهي تتشكل من خلال تفاعل مادتي البولي ايزوسيانات مع البولي يول ، وينطلق نتيجة لهذا التفاعل غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يعمل على تشكيل الفراغات الخلوية ضمن كتلة الخليط حيث تكون كلتا المادتين (البولي ايزوسيانات-البولي يول) في الحالة السائلة كمادة أولية ونتيجة لعملية الخلط يتشكل ما يسمى بالمستحلب الرغوي السائل الذي يستجيب تحت تأثير الغاز الناتج عن تفاعل هاتين المادتين على نفخ الخليط المستحلب ودفعه بالاتجاه الحر، ويستمر هذا الخليط بالانتفاخ حتى يتشكل المنتج المطلوب والذي يتيح حبس الغازات المتشكلة ضمنه، وهذا ما يضمن عادة استجابة الرغوة للحركة بالاتجاه المحدد لها تحت تأثير ضغط الغازات المتشكلة.

تؤثر على عملية انتفاخ الرغوة عدة عوامل وهي:

- 1- نوعية كل من البولي ايزوسيانات والبولي يول المستخدم .
- 2- زمن الخلط: ويعبر عنه بالزمن اللازم لتحويل كامل المزيج إلى حالة مستحلب رغوي. ويعتبر هذا الزمن هام من وجهه النظر التكنولوجية لأنه يحدد الزمن اللازم للخلط قبل بدء انتفاخ الرغوة.
- 3- زمن الانتفاخ: ويقاس من لحظة انتهاء الخلط وحتى زمن انتهاء عملية انتفاخ الخليط الرغوي. وهذا الزمن مهم جدا لأنه يحدد انتهاء عملية الانتفاخ إلا انه لا يحدد زمن انتهاء العملية التكنولوجية بسبب عدم تصلب الرغوة المتشكلة.
- 4- زمن التصلب ويعبر عن الزمن اللازم لحدوث تصلب الرغوة المتشكل . [4] , [5] , [6]

تحضير عينات الاختبار :

المرحلة الاولى:


يهدف تحضير عينات الاختبار تم مزج مادتي البولي ايزوسيانات مع البولي يول بنسب مزج مختلفة لكل من المادتين وذلك لتحديد مجال نسب الخلط التي اعطت انتفاخ وتصلب جيد ، وتم قياس نسبة امتصاص الرطوبة لهذه العينات عن طريق قياس وزن هذه العينات ثم نقعها بالماء لمدة 24 ساعة وتم قياس وزنها بعد النقع حيث حصلنا على النتائج المبينة في الجدول (1) والمخطط (1) والتي تبين لنا من خلالها عندما تكون نسبة البولي ايزوسيانات بين (50% - 75%) تتخفض نسبة امتصاص الرطوبة من 5 إلى 1% وذلك لان نسبة امتصاص الرطوبة تتخفض بانخفاض نسبة البولي يول .





الشكل (1) عينات الاختبار المصنعة من مادة البولي أوريثان

الجدول (1) نسبة امتصاص الرطوبة لمادة البولي أوريثان		
نسبة امتصاص الرطوبة	النسبة المئوية لمكونات البولي أوريثان	
	بولي يول	بولي ايزوسيانات
5%	50%	50%
4.5%	45%	55%
3%	40%	60%
1.5%	35%	65%
1.2%	30%	70%
1%	25%	75%



المخطط (1) نسبة امتصاص الرطوبة لمادة البولي أوريثان

المرحلة الثانية :


تم تحضير عينات من مادة العزل هذه بنسب مختلفة من مادتي البولي ايزوسيانات و البولي يول مع إضافة القش بنسبة 2% ،

تم قياس نسبة امتصاص الرطوبة حيث حصلنا على النتائج المبينة في الجدول (2) والمخطط (2) والتي تبين لنا من خلالها ، زيادة في نسبة أمتصاص الرطوبة لمادة البولي أوريثان بإضافة القش حيث أن من مساوئ القش امتصاصه للرطوبة ..



الشكل (2) عينات الاختبار من مادة البولي أوريثان مع إضافة القش

الجدول (2) نسبة امتصاص الرطوبة لمادة البولي أوريثان مع إضافة القش			
نسبة أمتصاص الرطوبة	النسبة المئوية لمكونات البولي أوريثان		
	القش	بولي يول	بولي ايزوسيانات
5.1%	2%	49%	49%
4.6%	2%	44%	54%
3.2%	2%	39%	59%
1.6%	2%	34%	64%
1.3%	2%	29%	69%
1%	2%	24%	74%



المخطط (2) نسبة امتصاص الرطوبة لمادة البولي أوريثان مع إضافة القش

المرحلة الثالثة:

تم تحضير عينات من مادة العزل هذه بنسب مختلفة من مادتي البولي ايزوسيانات و البولي يول مع اضافة بودرة الكلس بنسبة 2% .


تم قياس نسبة امتصاص الرطوبة ، حيث حصلنا على النتائج المبينة في الجدول (3) والمخطط (3) التي تبين لنا من خلالها زيادة في نسبة امتصاص الرطوبة لمادة البولي أوريثان بإضافة بودرة الكلس .حيث أن من مساوي بودرة الكلس امتصاصها الكبير للرطوبة





الشكل (3) عينات الاختبار من مادة البولي أوريثان مع إضافة الكلس

الجدول (3) نسبة امتصاص الرطوبة لمادة البولي أوريثان مع إضافة بودرة الكلس			
نسبة أمتصاص الرطوبة	بودرة الكلس	بولي يول	بولي ايزوسيانات
5.2%	2%	49%	49%
4.7%	2%	44%	54%
3.3%	2%	39%	59%
1.7%	2%	34%	64%
1.4%	2%	29%	69 %
1%	2%	24%	74%




المخطط (3) نسبة امتصاص الرطوبة لمادة البولي أوريثان مع إضافة بودرة الكلس

المرحلة الرابعة :


تم تحضير عينات من مادة العزل هذه بنسب مختلفة من مادتي البولي ايزوسيانات و البولي يول مع اضافة حبيبات ستيريور بنسبة 2% .

تم قياس نسبة امتصاص الرطوبة لهذه العينات حيث حصلنا على النتائج المبينة في الجدول (4) المخطط (4) والتي تبين لنا من خلالها انخفاض في نسبة امتصاص الرطوبة لمادة البولي أوريثان بإضافة حبيبات ستيريور لان مادة الستيريور تعتبر من المواد المقاومة للرطوبة .




الشكل(4) عينات الاختبار من مادة البولي أوريثان مع إضافة حبيبات ستيريور .

الجدول (4) نسبة امتصاص الرطوبة لمادة البولي أوريثان مع إضافة حبيبات ستيريور			
نسبة أمتصاص الرطوبة	النسبة المئوية لمكونات البولي أوريثان		
	حبيبات ستيريور	بولي يول	بولي ايزوسيانات
4.9%	2%	49%	49%
4.4%	2%	44%	54%
2.9%	2%	39%	59%
1.4%	2%	34%	64%
1.1%	2%	29%	70%
0.99%	2%	24%	75%



المخطط (4) نسبة امتصاص الرطوبة لمادة البولي أوريثان مع إضافة حبيبات ستيريور

نسبة امتصاص الرطوبة للبولي أوريثان مع إضافة حبيبات ستيريور	نسبة امتصاص الرطوبة للبولي أوريثان مع إضافة بودرة الكلس	نسبة امتصاص الرطوبة للبولي أوريثان مع إضافة القش	نسبة امتصاص الرطوبة	النسبة المئوية لمكونات البولي أوريثان	
				بولي يول	بولي ايزوسيانات
4.9%	5.2%	5.1%	5%	50%	50%
4.4%	4.7%	4.6%	4.5%	45%	55%
2.9%	3.3%	3.2%	3%	40%	60%
1.4%	1.7%	1.6%	1.5%	35%	65%
1.1%	1.4%	1.3%	1.2%	30%	70%
0.99%	1%	1%	1%	25%	75%



المخطط (5) يقارن نسبة امتصاص الرطوبة للبولي أوريثان بدون إضافات ومع إضافة القش وبودرة الكلس و حبيبات ستيربور

الاستنتاجات و التوصيات:

يبين الجدول (5) تأثير تغيير نسبة البولي إيزوسيانات على نسبة امتصاص الرطوبة لمادة البولي أوريثان بدون إضافة ومع إضافة القش وبودرة الكلس و حبيبات ستيربور، حيث يتضح أنه عندما تكون نسبة البولي إيزوسيانات 50% تكون نسبة امتصاص الرطوبة للبولي أوريثان 5% ، وبإضافة القش تصبح 5.2% ومع إضافة بودرة الكلس تزداد إلى القيمة 4.9% ، وعندما تكون نسبة البولي إيزوسيانات 55% تكون نسبة امتصاص الرطوبة للبولي أوريثان 4.5% ، وبإضافة القش تصبح 4.6% ، ومع إضافة بودرة الكلس تزداد إلى القيمة 4.7% ، وبإضافة حبيبات ستيربور تتخفض إلى القيمة 4.4% ، وعندما تكون نسبة البولي إيزوسيانات 60% تكون نسبة امتصاص الرطوبة للبولي أوريثان 3% وبإضافة القش تصبح 3.2% ، ومع إضافة بودرة الكلس تزداد إلى القيمة 3.3% ، وبإضافة حبيبات ستيربور تتخفض إلى القيمة 2.9% ، وعندما تكون نسبة البولي إيزوسيانات 65% تكون نسبة امتصاص الرطوبة للبولي أوريثان 1.5% ، وبإضافة القش تصبح 1.6% ، ومع إضافة بودرة الكلس تزداد إلى القيمة 1.7% ، وبإضافة حبيبات ستيربور تكون مساوية للقيمة 1.4% ، وعندما تكون نسبة البولي إيزوسيانات 70% تكون نسبة امتصاص الرطوبة للبولي أوريثان 1.2% وبإضافة القش تصبح 1.3% ومع إضافة بودرة الكلس تزداد إلى القيمة 1.4% وبإضافة حبيبات ستيربور تتخفض إلى القيمة 1.1% وعندما تكون نسبة البولي إيزوسيانات 75% تكون نسبة امتصاص الرطوبة للبولي أوريثان 0.99%.

References:

- [1] KAPPS,M.S. Production of rigid polyurethane foam. 3th.ed., Springer,German ,2014,486.
- [2] LEVENE,M. Study and analysis of rigid PU foams,Wiley,London,2013,334.
- [3] GUNASHEKAR,S.; ABU-ZAHRA,N.Characterization of Functionalized Polyurethane,Hindawi Publishing Corporation,USA,2014.
- [4] LISZKOWSKA, J.; CZUPRYŃSKI, B.; PACIOREK-SADOWSKA ,J.Thermal Properties of Polyurethane-Polyisocyanurate Foams, Kazimierz Wielki University, Poland, 2016.
- [5] FRAUENKRON,K. Spray Polyurethane Foam,Springer,German,2015,354.
- [6] VÁCLAVÍK,V.;DVORSKÝ,T.; DIRNER,V.; DAXNER,J.; ŠŤASTNÝ,M. POLYURETHANE FOAM AS AGGREGATE FOR THERMAL INSULATING MORTARS AND LIGHTWEIGHT CONCRETE,Technical University of Ostrava ,Czech Republic,2012.