

## "دراسة بحثية لتأثير استخدام الحصىات البازلتية المحلية على مواصفات الخرسانة المتصلبة "

الدكتور رياض العيسى\*

الدكتور أندراوس سعود\*\*

علي نظير محمد\*\*\*

تاريخ الإيداع 13 / 5 / 2018. قُبل للنشر في 20 / 6 / 2018

### □ ملخص □

تبحث هذه الورقة دراسة عملية مخبرية لإمكانية الاستفادة من مورد هام من الموارد الطبيعية المتوفرة في القطر، وهو البازلت المتواجد بكميات كبيرة في المنطقة الجنوبية (السويداء)، لبيان مدى تحقيقه لمتطلبات المواصفات القياسية لاستعماله في تصنيع الخرسانة وذلك من خلال اختبار مقاومة الضغط والشد بالانفلاق ومعامل المرونة للخرسانة المتصلبة بأعمار مختلفة (28-7-3) يوم.

وفي النتيجة تبين أن اختبارات المقاومة على الضغط ازدادت بنسبة 20% تقريباً مع تقدم عمر الانضاج للخلطات الخرسانية.

كما أن المقاومة على الضغط للخلطات الخرسانية المحضرة باستعمال الحصىات البازلتية المدروسة كانت أعلى بنسبة 18% تقريباً من مقاومة الضغط للخرسانة المصنعة باستعمال الحصىات الكلسية في الأعمار فوق (7) يوم.

كما تبين انخفاض طفيف بنسبة 8% في مقاومة الشد بالانفلاق للعينات المحضرة بالحصىات البازلتية المدروسة على العينات المحضرة باستعمال حصىات كلسية وازدياد هذه المقاومة مع الزمن.

أما معامل المرونة فقد لوحظ ازدياد معامل المرونة للبيتون بنسبة 20% مع تقدم عمر الإنضاج للخلطات الخرسانية مقارنة بالخلطة المرجعية.

الكلمات المفتاحية: بازلت - حصىات بازلتية - مكونات الخرسانة

\* أستاذ - قسم الهندسة الإنشائية - كلية الهندسة المدنية - جامعة دمشق - دمشق - سورية.

\*\* أستاذ - قسم هندسة النقل - كلية الهندسة المدنية - جامعة دمشق - دمشق - سورية.

\*\*\* طالب دراسات عليا (دكتوراه) - قسم الهندسة الإنشائية - كلية الهندسة المدنية - جامعة دمشق - دمشق - سورية.

## **A Research study of the effect of using basalt local pebbles (graves) on hardened (rigid) concrete specification.**

**Dr. Read ALisa\***  
**Dr. Anderwas Sawod\*\***  
**Ali Mohammad\*\*\***

**(Received 13 / 5 / 2018. Accepted 20 / 6 / 2018)**

### **□ ABSTRACT □**

This paper studies a practical laboratory research of the possibility of utilizing the natural resources available in the country, namely Basalt, which is available in large quantities in the southern region (Al-Suwayda) in order to demonstrate the extent to which it meets the requirements of standard specifications for use in the manufacture of (Reinforced) concrete by means of testing the resistance of pressure and tensile by splitting and the elasticity coefficient of hardened (rigid concrete) at Different ages (3-7-28) days.

As a result, pressure resistance tests increased by approximately 20 % with the maturing period progress of concrete mixtures.

The pressure resistance of concrete mixtures prepared using basalt pebbles was approximately 18% higher than the pressure resistance of concrete formed using calcite (calcareous) pebbles in ages above 7 days

There was also a slight decrease of 8% in the split tensile resistance of the studied samples prepared with basalt minerals, compared with the samples prepared using calcite (calcareous) pebble and this resistance increases over time.

As for the elasticity coefficient, a 20% increase in the elasticity coefficient of the concrete was noticed with the maturing of the concrete mixtures compared to the referential mixture.

**Key Words:** Basalt - Basalt pebbles (gravels) - Concrete components

---

\* Professor, Faculty of Civil Engineering, Damascus University, Damascus, Syria.

\*\* Professor, Faculty of Civil Engineering, Damascus University, Damascus, Syria.

\*\*\* Postgraduate Student, Faculty of Civil Engineering, Damascus University, Damascus, Syria.

**مقدمة:**

استخدم الحجر البازلتي على مر العصور في بناء البيوت الشعبية والأوابد التاريخية والقصور والمعابد الرائعة التي نحتت من أحجار البازلت التي ما زالت شاهدة على روعة هذه المادة وجمالها حتى الآن، وتشهد قلاع كثيرة ظلت شاهدة على عظمة هذا الحجر وشموخه. وتشهد حالة الجدران والسقوف الجيدة على مدى عقود المبنية من البازلت بأعمال الخرسانات على أهمية استثمار البازلت. تتوفر أحجار البازلت بشكل واسع في المنطقة الجنوبية من القطر العربي السوري حيث تتكشف على سطح الأرض وتندرج أحجامها بمناطق شرق مدينة السويداء بأبعاد من 10 - 100 م.

تستخدم هذه الصخور حالياً عن طريق تكسير الحجر البازلتي ذو الأحجام الكبيرة أبعادها 1 - 10 م من مقالع كثيرة وطحنه بهدف إنتاج الزلط والرمل لاستخدامها في كافة أعمال البناء والردم وصناعة الإسمنت وفرش الطرق وغيرها.

للحجر البازلتي مواصفات عالية حيث لا يزيد وزنه الحجمي عما هو للصخور الرسوبية والمكافئ الرملي للرمال البازلتي هو 85%، وهو يحقق مؤشرات أفضل لجهة النفوذية ومقاومة الحريق والأحماض مما أدى إلى استخدامه في السيراميك المزجج كما أن المقاومة على الشد تضاعفت في البلوك البازلتي حتى 81 كغ/سم<sup>2</sup>، وإن الخرسانة البازلتية لها قابلية تشغيل مقبولة عند تأمين التدرج الحبي المناسب.

وسعى الاختصاصيون في قطاع التشييد في شتى بقاع الأرض، إلى الوصول إلى طرائق استثمار مثلى للموارد الطبيعية. مع التطور التقني الهائل في شتى المجالات، يحاول هذا البحث توجيه الأنظار إلى ضرورة الاستفادة من الموارد الطبيعية المحلية في القطر ومحاولة استثمارها بالشكل الأمثل، نظراً للإمكانيات والمزايا العديدة التي تقدمها، بما فيها الاقتصادية والبيئية. من هذه المزايا على سبيل المثال: تخفيض الكلف المتأتبة من استخراج الحصى الكلسية من أماكن بعيدة، وتحقيق وفر في استهلاك الطاقة (وقود، زيوت) ووفر في اهتلاك وصيانة الآليات، وتخفيف الضغط المروري على الشبكة الطرقية الخارجية (أتوسترادات)، كذلك إمكانية تحقيق وفر اقتصادي غير مباشر عبر الحصول على خواص أداء يمكن أن تكون أفضل عند استعمال الحصى البازلتية في تصنيع الخرسانة كبديل عن الحصى الكلسية و استصلاح الأراضي بعد استخراج البازلت، مما يؤدي إلى زيادة مساحة الأراضي القابلة للزراعة مما يساهم في تنمية وتنشيط الاقتصاد الوطني.

**مواصفات وخصائص البازلت:**

- عازل حراري.
- عازل رطوبة بالنسبة للسوائل.
- مقاوم للعوامل الميكانيكية كالنحت والتآكل.
- مقاوم للصقيع.
- مقاوم للحريق.
- مقاوم للعوامل الكيميائية كالأحماض والقلويات.
- مواصفاته ثابتة للتبدلات الحرارية حتى 700 درجة.
- تعطي هذه المزايا مجتمعة، المجبولات البازلتية صفة الديمومة، حيث أن العمر الحسابي يفوق القرن الواحد.

ومما يجب معرفته أن الحصىات الخشنة تلعب دوراً مهماً في سلوك البيتون حيث أنها تمثل تقريباً ما يزيد عن ثلث حجم البيتون وجميع الأبحاث السابقة تشير إلى أن التغيير بالحصىات الخشنة من حيث النوع والحجم والمحتوى يؤدي إلى تغيير مقاومة وشكل انهيار البيتون وبالتالي هناك تأثير كبير للحصىات على سلوك العناصر الإنشائية المسلحة المعرضة للقص والانعطاف.

### أهمية البحث وأهدافه:

تفتقر بعض المحافظات في القطر العربي السوري (السويداء-درعا- والحسكة) إلى وجود الحصىات الكلسية الدولوميتية المستخدمة في تصميم الخلطات الخرسانية وتؤدي عملية استخراجها إلى زيادة التكلفة واستهلاك الطاقة واهتراء الآلات.

لذلك لابد من الاستفادة من الموارد الطبيعية المحلية (كالبازلت مثلاً) ومحاولة استثمارها بالشكل الأمثل نظراً للإمكانيات والمزايا العديدة التي تقدمها بهدف:

• الحصول على بيتون عالي المقاومة بحصىات بازلتية يمكن استخدامها في المناطق التي لا تتوفر فيها حصىات كلسية دولوميتية ويكثر فيها صخور بازلتية مما يؤدي إلى توفير في كلفة إنتاج المتر المكعب من البيتون.

### طرائق البحث ومواده:

1. للوصول إلى هدف البحث تم اختبار خمس خلطات تصميمية للبيتون بنسب مختلفة للحصىات البازلتية والكلسية الدولوميتية المستخدمة فيها كالتالي (0% بازلت و100% كلس)، (25% بازلت و75% كلس)، (50% بازلت و50% كلس)، (75% بازلت و25% كلس)، (100% بازلت و0% كلس).
2. البازلت المستعمل في الدراسة تم استجراره من مصدر محلي (محافظة السويداء من بلدة عريقة، ومنطقة حوط).
3. الحصىات الكلسية المستعملة لأغراض المقارنة، تم استخراجها من منطقة حسياء التي تقع جنوب غرب محافظة حمص.
4. الأسمنت المستعمل في الدراسة هو اسمنت بورتلاندي عادي TYPE I ماركة 42.5 وزنه النوعي 3100 كغ/م<sup>3</sup> تم استجراره من معامل لبنان.
5. تم صب عينات خرسانية تقليدية (Conventional concrete samples)، مع استخدام ملدن عالي الأداء من الجيل الثالث مطابق للمواصفات الأمريكية ASTM-C494 (TYPE-G).
6. نسب خلط الخرسانة، هي نسب خلط شائعة الاستعمال في الورشات المحلية أو الخرسانة التقليدية، وليست نسب خلط تختص بأنواع أخرى من الخرسانة (الخرسانة عالية الأداء، الخرسانة ذاتية الإرتصاص.... الخ).
7. لا يشمل هذا البحث اختبار أداء حصىات بازلتية محلية من مواقع أخرى (القنيطرة، أو درعا أو حمص....).
8. لا يشمل هذا البحث تنفيذ أية اختبارات أو معالجات في الموقع، وإنما سينصب التركيز فقط على تنفيذ الاختبارات المخبرية في مخابر جامعة دمشق.
9. تم إجراء هذا البحث في مختبرات جامعة دمشق في عام 2017.

10. تم صب خمس خلطات بيتونية في مخابر جامعة دمشق بنسب مختلفة للحصويات البازلتية والكلسية الدولوميتية المستخدمة فيها كالتالي (0% بازلت و 100% كلس)، (25% بازلت و 75% كلس)، (50% بازلت و 50% كلس)، (75% بازلت و 25% كلس)، (100% بازلت و 0% كلس).

ويوضح الشكلان (1،2) بعض العينات البيتونية المكعبة والاسطوانية المصبوبة في مخابر جامعة دمشق:



الشكل (1) بعض العينات البيتونية المكعبة (بأبعاد 15\*15\*15) المصبوبة في مخابر جامعة دمشق وفق نسب خلط مختلفة



الشكل (2) بعض العينات البيتونية الاسطوانية (بأبعاد 30\*15) المصبوبة في مخابر جامعة دمشق وفق نسب خلط مختلفة

### النتائج والمناقشة:

تم إجراء الاختبارات التالية على العينات البيتونية:

a. تحديد المقاومة على الضغط (Compressive strength): عبر كسر ثلاث عينات مكعبة (15cm X 15cm X 15cm) من كل خلطة بيتونية حيث كل خلطة تحتوي نسبة متغيرة من الحصويات البازلتية والكلسية وفق ما تم بيانه سابقاً.

b. تحديد معامل المرونة: عبر اختبار ثلاث عينات اسطوانية قطرها 15cm وارتفاعها 30cm.

c. تحديد مقاومة الشد: عبر اختبار ثلاث عينات اسطوانية قطرها 15cm وارتفاعها 30cm.

#### a. تحديد مقاومة الضغط للعينات البيتونية وفق نسب الحصويات في الخلطة:

تم اختبار تسع عينات بيتونية بنسب خلط مختلفة للحصويات وبأعمار مختلفة وكانت النتائج حسب الجدول من

(1) وحتى (5) كالتالي:

الجدول (1) اختبار مقاومة الضغط للخلطة المرجعية مع ملدن (100% كلسي+0% بازلتي)

A	A	A	A	A	A	A	A	A	ترميز المخبر
9	8	7	6	5	4	3	2	1	رقم العينة
مكعبية 150 مم	شكل العينة								
150	150	150	150	150	150	150	150	150	الطول
150	150	150	150	150	150	150	150	150	أبعاد العينة (مم) العرض/القطر
150	150	150	150	150	150	150	150	150	الارتفاع
8290	8180	8175	8320	8380	8370	8330	8335	8325	وزن العينة (غ)
100700	102400	102200	74280	71400	69510	58720	59830	57520	حمل الانهيار (كغ)
28	28	28	7	7	7	3	3	3	عمر العينة (يوم)
448	455	454	330	317	309	261	266	256	مقاومة الكسر (كغ/سم <sup>2</sup> )
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	معامل التحويل للأسطوانية
358	364	363	264	254	247	209	213	205	المقاومة الاسطوانية (كغ/سم <sup>2</sup> )
2.456	2.424	2.422	2.465	2.483	2.480	2.468	2.470	2.467	الكثافة الظاهرية (غ/سم <sup>3</sup> )
نظامي	شكل الانهيار								

الجدول (2) اختبار مقاومة الضغط للخلطة البيتونية مع ملدن (75% كلسي+25% بازلتي)

A	A	A	A	A	A	A	A	A	ترميز المخبر
9	8	7	6	5	4	3	2	1	رقم العينة
مكعبية 150 مم	شكل العينة								
150	150	150	150	150	150	150	150	150	الطول
150	150	150	150	150	150	150	150	150	أبعاد العينة (مم) العرض/القطر
150	150	150	150	150	150	150	150	150	الارتفاع
8325	8180	8445	8230	8410	8190	8210	8295	8270	وزن العينة (غ)
103700	100700	95780	84870	90940	88300	64530	65160	62290	حمل الانهيار (كغ)
28	28	28	7	7	7	3	3	3	عمر العينة (يوم)
461	448	426	377	404	392	287	290	277	مقاومة الكسر (كغ/سم <sup>2</sup> )
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	معامل التحويل للأسطوانية

369	358	341	302	323	314	229	232	221	المقاومة الاسطوانية (كغ/سم <sup>2</sup> )
2.467	2.424	2.502	2.439	2.492	2.427	2.433	2.458	2.450	الكثافة الظاهرية (غ/سم <sup>3</sup> )
نظامي	شكل الانهيار								

الجدول (3) اختبار مقاومة الضغط للخلطة البيتونية مع ملدن (50% كلسي + 50% بازلتي)

A	A	A	A	A	A	A	A	A	ترميز المخبر
9	8	7	6	5	4	3	2	1	رقم العينة
مكعبية 150 مم	شكل العينة								
150	150	150	150	150	150	150	150	150	الطول
150	150	150	150	150	150	150	150	150	أبعاد العينة (مم)
150	150	150	150	150	150	150	150	150	الارتفاع
8190	8260	8285	8250	8245	8120	8275	8290	8280	وزن العينة (غ)
109100	111900	108800	88110	78120	82020	64640	65300	63900	حمل الانهيار (كغ)
28	28	28	7	7	7	3	3	3	عمر العينة (يوم)
485	497	484	392	347	365	287	290	284	مقاومة الكسر (كغ/سم <sup>2</sup> )
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	معامل التحويل للأسطوانية
388	398	387	313	278	292	230	232	227	المقاومة الاسطوانية (كغ/سم <sup>2</sup> )
2.427	2.447	2.455	2.444	2.443	2.406	2.452	2.456	2.453	الكثافة الظاهرية (غ/سم <sup>3</sup> )

الجدول (4) اختبار مقاومة الضغط للخلطة البيتونية مع ملدن (25% كلسي + 75% بازلتي)

A	A	A	A	A	A	A	A	A	ترميز المخبر
9	8	7	6	5	4	3	2	1	رقم العينة
مكعبية 150 مم	شكل العينة								
150	150	150	150	150	150	150	150	150	الطول
150	150	150	150	150	150	150	150	150	أبعاد العينة (مم)
150	150	150	150	150	150	150	150	150	الارتفاع

8355	8375	8435	8370	8380	8455	8275	8290	8280	وزن العينة (غ)
117200	113820	116700	86310	89940	87190	65640	65300	67900	حمل الانهيار (كغ)
28	28	28	7	7	7	3	3	3	عمر العينة (يوم)
521	506	519	384	400	388	287	290	284	مقاومة الكسر (كغ/سم <sup>2</sup> )
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	معامل التحويل للأسطوانية
417	405	415	307	320	310	230	232	227	المقاومة الاسطوانية (كغ/سم <sup>2</sup> )
2.476	2.481	2.499	2.480	2.483	2.505	2.452	2.456	2.453	الكثافة الظاهرية (غ/سم <sup>3</sup> )
نظامي	نظامي	نظامي	نظامي	نظامي	نظامي	نظامي	نظامي	نظامي	شكل الانهيار

الجدول (5) اختبار مقاومة الضغط للخلطة الببتونية مع ملدن (0% كلسي + 100% بازلتية)

A	A	A	A	A	A	A	A	A	ترميز المخبر
9	8	7	6	5	4	3	2	1	رقم العينة
مكعبية 150 مم	شكل العينة								
150	150	150	150	150	150	150	150	150	الطول
150	150	150	150	150	150	150	150	150	أبعاد العينة (مم)
150	150	150	150	150	150	150	150	150	الارتفاع
8320	8325	8370	8420	8525	8420	8275	8290	8280	وزن العينة (غ)
116700	121800	122400	84850	87120	87090	67640	66300	68900	حمل الانهيار (كغ)
28	28	28	7	7	7	3	3	3	عمر العينة (يوم)
519	541	544	377	387	387	292	290	296	مقاومة الكسر (كغ/سم <sup>2</sup> )
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	معامل التحويل للأسطوانية
415	433	435	302	310	310	230	229	231	المقاومة الاسطوانية (كغ/سم <sup>2</sup> )
2.465	2.467	2.480	2.495	2.526	2.495	2.452	2.456	2.453	الكثافة الظاهرية (غ/سم <sup>3</sup> )

من خلال حساب وسطي المقاومات للعينات البيتونية المختبرة عند عمر 28 يوم تم تنظيم الجدول (6) ورسم المنحني البياني المبين في الشكل (3) ومن خلالهما يمكننا مقارنة تأثير تغيير نسب الحصويات في الخلطة البيتونية على مقاومة الضغط ويلاحظ من الشكل ازياد في مقاومة الضغط للعينات البيتونية المصنعة من حصويات بازلتية بنسبة 20% تقريباً.

الجدول (6) ملخص اختبار مقاومة الضغط للخلطة البيتونية عند عمر 28 يوم

المقاومة الاسطوانية (كغ/سم <sup>2</sup> )	المقاومة المكعبية (كغ/سم <sup>2</sup> )	حمولة الانهيار (كغ)	عمر الخلطة (يوم)	نسبة الحصويات البازلتية في الخلطة
362	452	101766	28	0% بازلت
370	462	104060	28	25% بازلت
391	489	109933	28	50% بازلت
412	515	115906	28	75% بازلت
428	535	120300	28	100% بازلت



الشكل (3) تأثير نسب الحصويات البازلتية على المقاومة الاسطوانية

#### b. تحديد مقاومة الشد (الفلق) للعينات البيتونية وفق نسب الحصويات في الخلطة:

تم اختبار كسر لتسع عينات اسطوانية (30cm X 15cm) من كل خلطة بيتونية حيث كل خلطة تحتوي نسبة متغيرة من الحصويات البازلتية والكلسية وبأعمار مختلفة وفق ما تم تبينه سابقاً والجدول من (7) وحتى (11) التالية توضح نتائج الاختبار.

الجدول (7) اختبار مقاومة الشد للخلطة المرجعية مع ملدن (100% كلسي +0% بازلتي)

رقم العينة	1	2	3	4	5	6	7	8	9
شكل العينة	اسطوانية 30x15								
أبعاد العينة (مم)	الطول	-	-	-	-	-	-	-	-
	العرض/القطر	150	150	150	150	150	150	150	150
	الارتفاع	300	300	300	300	300	300	300	300
وزن العينة (غ)	12925	12810	12955	12865	12690	12775	12680	12700	12975
حمل الانهيار (كغ)	15406	16093	13915	13670	13310	13980	17180	15165	16190
عمر العينة (يوم)	3	3	3	7	7	7	28	28	28
مقاومة الكسر (كغ/سم <sup>2</sup> )	22	23	20	20	19	20	25	22	23

الجدول (8) اختبار مقاومة الشد للخلطة البيتونية مع ملدن (75% كلسي +25% بازلتي)

رقم العينة	1	2	3	4	5	6	7	8	9
شكل العينة	اسطوانية 30x15								
أبعاد العينة (مم)	الطول	-	-	-	-	-	-	-	-
	العرض/القطر	150	150	150	150	150	150	150	150
	الارتفاع	300	300	300	300	300	300	300	300
وزن العينة (غ)	12780	12785	12780	12770	13640	13025	12915	12910	12910
حمل الانهيار (كغ)	14520	11860	16215	13190	14320	13915	14160	13650	13650
عمر العينة (يوم)	3	3	8	8	8	8	28	28	28
مقاومة الكسر (كغ/سم <sup>2</sup> )	21	17	23	19	20	20	20	20	20

الجدول (9) اختبار مقاومة الشد للخلطة البيتونية مع ملدن (50% كلسي +50% بازلتي)

رقم العينة	1	2	3	4	5	6	7	8	9
شكل العينة	اسطوانية 30x15								
الطول	-	-	-	-	-	-	-	-	-

150	150	150	150	150	150	150	150	150	أبعاد العينة (مم)
300	300	300	300	300	300	300	300	300	الارتفاع
13025	13015	12985	12965	13030	13020	12860	13155	12980	وزن العينة (غ)
16780	16215	17980	13310	13430	13670	17040	17230	16100	حمل الانهيار (كغ)
28	28	28	7	7	7	3	3	3	عمر العينة (يوم)
24	23	25	19	19	20	24	24	23	مقاومة الكسر (كغ/سم <sup>2</sup> )

الجدول (10) اختبار مقاومة الشد للخلطة البيتونية مع ملدن (25% كلسي+75% بازلتي)

9	8	7	6	5	4	3	2	1	رقم العينة
اسطوانية 30x15	شكل العينة								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	الطول
150	150	150	150	150	150	150	150	150	أبعاد العينة (مم)
300	300	300	300	300	300	300	300	300	الارتفاع
13100	13070	13010	12890	13005	12865	12860	13155	12980	وزن العينة (غ)
16820	16698	16335	15430	15610	15850	17040	17230	16100	حمل الانهيار (كغ)
28	28	28	7	7	7	3	3	3	عمر العينة (يوم)
24	24	23	20	22	23	24	24	23	مقاومة الكسر (كغ/سم <sup>2</sup> )

الجدول (11) اختبار مقاومة الشد للخلطة البيتونية مع ملدن (0% كلسي+100% بازلتي)

9	8	7	6	5	4	3	2	1	رقم العينة
اسطوانية 30x15	شكل العينة								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	الطول
150	150	150	150	150	150	150	150	150	أبعاد العينة (مم)
300	300	300	300	300	300	300	300	300	الارتفاع
13100	13065	12995	12890	13005	12865	12860	13155	12980	وزن العينة (غ)
17908	17908	15488	15430	15610	15850	17040	17230	16100	حمل الانهيار (كغ)
28	28	28	28	8	8	8	3	3	عمر العينة (يوم)
25	25	22	20	22	23	24	24	23	مقاومة الكسر (كغ/سم <sup>2</sup> )

من خلال حساب وسطي المقاومات للعينات البيتونية المختبرة عند عمر 28 يوم تم تنظيم الجدول (12) ورسم المنحني البياني المبين بالشكل (4) ومن خلالهما يمكننا مقارنة تأثير تغيير نسب الحصىات في الخلطة البيتونية على مقاومة الشد حيث لوحظ انخفاض طفيف بنسبة 8% في مقاومة الشد للعينات البيتونية المصنعة من حصىات بازلتية.

الجدول (12) ملخص اختبار مقاومة الشد للخلطة البيتونية عند عمر 28 يوم

نسبة الحصىات البازلتية في الخلطة	عمر الخلطة (يوم)	حمولة الانهيار (كغ)	مقاومة الشد (كغ/سم <sup>2</sup> )
0% بازلت	28	17900	26
25% بازلت	28	16850	24
50% بازلت	28	16990	24
75% بازلت	28	16617	24
100% بازلت	28	17100	24



الشكل (4) تأثير نسب الحصىات البازلتية على مقاومة الشد

### c. تحديد معامل المرونة:

تم اختبار كسر لتسع عينات اسطوانية (30cm X 15cm) من كل خلطة بيتونية حيث كل خلطة تحتوي نسبة متغيرة من الحصىات البازلتية والكلسية وبأعمار مختلفة وفق ما تم تبيانه سابقاً والجدول من (13) وحتى (17) التالية توضح نتائج الاختبار.

الجدول (13) اختبار معامل المرونة للخلطة المرجعية مع ملدن (100% كلسي + 0% بازلتية)

رقم العينة	1	2	3	4	5	6	7	8	9
شكل العينة	اسطوانية								
أبعاد العينة (مم)	العرض/القطر								
الطول	150	150	150	150	150	150	150	150	150

300	300	300	300	300	300	300	300	300	الارتفاع
12725	13315	12790	12905	12930	12665	12885	12945	12895	وزن العينة (غ)
39530	37210	37020	44210	51200	36000	28200	23000	25720	حمل الانهيار (كغ)
28	28	28	28	28	28	7	7	7	عمر العينة (يوم)
224	211	210	250	290	204	160	131	146	مقاومة الكسر (كغ/سم <sup>2</sup> )
314186	304827	304048	332265	357568	299830	264390	239610	253430	معامل المرونة

الجدول (14) اختبار معامل المرونة للخلطة البيتونية مع ملدن (75% كلسي+25% بازلتي)

9	8	7	6	5	4	3	2	1	رقم العينة
اسطوانية 30x15	شكل العينة								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	الطول
150	150	150	150	150	150	150	150	150	أبعاد العينة (مم) العرض/ القطر
300	300	300	300	300	300	300	300	300	الارتفاع
12845	12910	13040	12935	12930	12885	13075	12890	12850	وزن العينة (غ)
46260	47060	45470	45850	47910	43490	30100	25700	27030	حمل الانهيار (كغ)
28	28	28	28	28	28	7	7	7	عمر العينة (يوم)
262	266	257	260	271	246	170	146	153	مقاومة الكسر (كغ/سم <sup>2</sup> )
339881	342807	336966	338371	345889	329548	274162	253332	259805	معامل المرونة

الجدول (15) اختبار معامل المرونة للخلطة البيتونية مع ملدن (50% كلسي+50% بازلتي)

9	8	7	6	5	4	3	2	1	رقم العينة
اسطوانية 30x15	شكل العينة								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	الطول
150	150	150	150	150	150	150	150	150	أبعاد العينة (مم) العرض/ القطر
300	300	300	300	300	300	300	300	300	الارتفاع
13030	13170	13025	13040	13085	13090	12990	12975	13005	وزن العينة (غ)
49790	48450	50130	37830	35120	38860	24690	25430	23070	حمل الانهيار (كغ)

28	28	28	7	7	7	3	3	3	عمر العينة (يوم)
282	275	284	214	199	220	140	144	131	مقاومة الكسر (كغ/سم <sup>2</sup> )
352610	347833	353813	307356	296143	311512	248304	251998	240020	معامل المرونة

الجدول (16) اختبار معامل المرونة للخلطة البيتونية مع ملدن (25% كلسي+75% بازلتي)

9	8	7	6	5	4	3	2	1	رقم العينة
اسطوانية 30x15	شكل العينة								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	الطول
150	150	150	150	150	150	150	150	150	أبعاد العينة (مم) العرض/القطر
300	300	300	300	300	300	300	300	300	الارتفاع
13150	13125	13170	13015	13105	13055	12990	12975	13005	وزن العينة (غ)
58990	58100	59150	41570	34670	38980	24690	25430	23070	حمل الانهيار (كغ)
28	28	28	7	7	7	3	3	3	عمر العينة (يوم)
334	329	335	235	196	221	140	144	131	مقاومة الكسر (كغ/سم <sup>2</sup> )
383807	380901	384327	321924	294000	312187	248304	251998	240020	معامل المرونة

الجدول (17) اختبار معامل المرونة للخلطة البيتونية مع ملدن (0% كلسي+100% بازلتي)


9	8	7	6	5	4	3	2	1	رقم العينة
اسطوانية 30x15	شكل العينة								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	الطول
150	150	150	150	150	150	150	150	150	أبعاد العينة (مم) العرض/ القطر
300	300	300	300	300	300	300	300	300	الارتفاع
13300	13550	13175	13015	13105	13055	12990	12975	13005	وزن العينة (غ)
63600	58240	60020	41570	34670	38980	24690	25430	23070	حمل الانهيار (كغ)
28	28	28	7	7	7	3	3	3	عمر العينة (يوم)
360	330	340	235	196	221	140	144	131	مقاومة الكسر

									(كغ/سم <sup>2</sup> )
398446	381484	398446	321924	294000	312187	248304	251998	240020	معامل المرونة

من خلال حساب وسطي معامل المرونة للعينات البيتونية المختبرة عند عمر 28 يوم تم تنظيم الجدول (18) ورسم المنحني البياني المبين بالشكل (5) ومن خلالهما يمكننا مقارنة تأثير تغيير نسب الحصويات في الخلطة البيتونية على معامل المرونة حيث لوحظ ازدياد في معامل للعينات البيتونية المصنعة من حصويات بازلتية بنسبة 20% تقريبا.

الجدول (18) ملخص اختبار معامل المرونة للخلطة البيتونية عند عمر 28 يوم

معامل المرونة (كغ/سم <sup>2</sup> )	مقاومة الكسر (كغ/سم <sup>2</sup> )	حمولة الانهيار (كغ)	عمر الخلطة (يوم)	نسبة الحصويات البازلتية في الخلطة
318787	280	49035	28	0% بازلت
338910	260	46006	28	25% بازلت
351418	280	49456	28	50% بازلت
383012	335	58745	28	75% بازلت
392792	345	60620	28	100% بازلت



الشكل (5) تأثير نسب الحصويات البازلتية على معامل المرونة

### الاستنتاجات والتوصيات:

مما تقدم يمكن استخلاص النتائج التالية:

أ- اختبارات مقاومة الضغط (Compression test):

\* ازدياد المقاومة على الضغط بنسبة 20% تقريبا مع تقدم عمر الإنضاج للخلطات الخرسانية.

\* أظهرت النتائج أن المقاومة على الضغط للخلطات الخرسانية المحضرة باستعمال الحصىات البازلتية المدروسة كانت أعلى بنسبة 18 % تقريباً من مقاومة الضغط للخرسانة المصنعة باستعمال الحصىات الكلسية في الأعمار فوق (7) يوم.

\* أعطت الخلطات الخرسانية المحضرة باستعمال الحصىات البازلتية مقاومات على الضغط أعلى قليلاً بنسبة 11% تقريباً من مقاومة الخرسانة المقارنة المصنعة باستعمال الحصىات الكلسية في الأعمار أدنى من (7) يوم.  
\* لوحظت زيادة في مقاومة الضغط للعينات البازلتية عند أعمار متأخرة مقارنةً بمقاومة العينات الكلسية.  
ب- بالنسبة لمقاومة الشد بالانفلاق:

\* انخفاض طفيف بنسبة 8% في مقاومة الشد بالانفلاق للعينات المحضرة بالحصىات البازلتية المدروسة على العينات المحضرة باستعمال حصىات كلسية وازدياد هذه المقاومة مع الزمن.

ج- بالنسبة لمعامل المرونة:

\* ازدياد معامل المرونة للبيتون بنسبة 20% مع تقدم عمر الإنضاج للخلطات الخرسانية مقارنة بالخلطة المرجعية.

التوصيات:

1. دراسة خواص الخرسانة الطازجة المصنعة باستخدام حصىات بازلتية.
2. دراسة الأثر الاقتصادي الحاصل من استخدام الحصىات البازلتية في الخلطة البيتونية وتحديد الوفر المباشر وغير المباشر من استخدامها.

المراجع:

المراجع العربية:

- [1] الكود العربي السوري الطبعة الثالثة لعام (2004).
- [2] "دراسة بحثية لإمكانية استخدام الحصىات البازلتية في الخرسانة"، وزارة الصناعة، هيئة المواصفات والمقاييس السورية، 2011.

المراجع الاجنبية:

- [1]HAMAD ALLAH MOHAMMAD AL-BAIJAT, "The Use of Basalt Aggregates in Concrete Mixes in Jordan", Jordan Journal of Civil Engineering, Volume 2, No. 1, 2008.
- [2]EZELDIN, A. S. AND AITCIN, P.-C. "Effect of Coarse Aggregate on the Behavior Of Normal and High-Strength Concretes," Cement, Concrete, and Aggregates, CCAGDP, V. 13, No.2, 1991, 121-124.
- [3]KAPLAN, M. F. "Flexural and Compressive Strength of Concrete as Affected by The Properties of Coarse Aggregate," ACI Journal, Proceedings V. 30, No. 11, 1959, 1193-1208.
- [4]ROZALIJA KOZUL, DAVID DARWIN. () "Effects Of Aggregate Type, Size, And Content On Concrete Strength And Fracture Energy", university of kansas center for research, inc. 1997
- [5]ASTM 119-07 International American Society for testing and material.
- [6]ASTM C33-97 International American Society for testing and material, standard specification for concrete Aggregates.

[7]ASTM C39-04 International American Society for testing and material, standard test method for compressive strength of cylindrical concrete specimens.

[8] Letter No (219) Dated (2008) [In Arabic], Ministry of Industry, Minister of Industry Decision.

[9] Ministry Of Petroleum and Mineral Resources, the General Establishment. Of Geology and Min Resources, Citing online Available for. [Www.geology-sy.org](http://Www.geology-sy.org). accessed 2009.

[10] Letter No (1372/5/9) Dated (14/8/2008) [In Arabic], Ministry Of Petroleum and Mineral Resources, the General Est. Of Geology and Mineral Resources.

[11] Guide Mineral and non-Mineral Resources, The General Establishment. Of Geology and Mineral Resources, 2008.