

Evaluation of adhesive residues after removing metal brackets attached to a zirconium surface treated by different methods

Dr. Hazem Hassan*
Ahmed Al-Khtear**

(Received 16 / 9 / 2024. Accepted 31 / 10 / 2024)

□ ABSTRACT □

The aim of this study is to evaluate the adhesive residue index when removing metal orthodontic brackets attached to zirconium etched with a CO₂ laser and by sandblasting.

Materials and methods: The research sample consisted of 20 slices of zirconia (3Y_TZP) (Zyttria, Z401white translucent, concept ®, Italy) milled by (CAD_CAM) method. After milling, all zirconia samples were sintered, a layer of glazing ceramic was applied to all slices (Glazing). The sample was divided into two equal groups randomly. In the first group, the zirconia surface was treated with a carbon dioxide laser with settings (wavelength 10.6 um and power 4w), in the second group, the surface was treated by sandblasting with aluminum oxide particles of 50 microns and a pressure of 2.5 bar at a distance of 10 mm for 30 seconds. The surface was washed with abundant water spray and the surface was dried and then Z-prime plus primer was applied according to the manufacturer's instructions. It was applied to the surface and left to dry and then the steps of sticking the brackets were completed. Then all samples were removed by Tecnotest mechanical testing device and then the samples were examined and evaluated for the adhesive residue index.

Results: Most of the bonding failure in the samples was concentrated in the area of contact of the zirconium surface with the adhesive.

Conclusions: The bonding forces (mechanical fixation) between the adhesive and the bracket base, and the internal bonding forces within the resin itself were greater Including between the resin and the zirconium surface

Keywords: zirconium_sandblasting_co2 laser_ARI

Copyright  :Tishreen University journal-Syria, The authors retain the copyright under a CC BY-NC-SA 04

*Professor, Department of orthodontics, Faculty of Dentistry, Tishreen University, Lattakia, Syria.

Master's degree student, Department of orthodontics, Faculty of Dentistry, Tishreen University, Lattakia, Syria.

تقييم بقايا المادّة اللاصقة بعد نزع الحاصرات المعدنية المرتبطة بسطح زركون معامل بطرق مختلفة

د. حازم حسن*

احمد الختیار**

(تاريخ الإيداع 16 / 9 / 2024. قبل للنشر في 31 / 10 / 2024)

□ ملخص □

الهدف من هذه الدراسة هو تقييم مشعر بقايا المادّة اللاصقة عند نزع الحاصرات التقويمية المعدنية المصققة على الزركون المخرش بليزر CO₂ وبالترميل.

المواد والطرق: تتألف عينة البحث من 20 شريحة من الزركون (3Y_TZP Z401white ، Zyttria translucent, concept ®, Italy) المفززة بطريقة ال (CAD_CAM) بعد إتمام التفريز تم تلييد جميع عينات الزيركونيا ، تم تطبيق طبقة من خزف التزجيج على جميع الشرائح (Glazing).

قسّمت العينة الى مجموعتين متساويتين عشوائياً، في المجموعة الأولى تمت معاملة سطح الزركون بليزر ثنائي أوكسيد الكربون بإعدادات (بطول موجي 10.6 um وباستطاعة 4w) ، في المجموعة الثانية تمت معاملة السطح بالترميل بحبيبات أوكسيد الألمنيوم حجم 50 ميكرون وضغط 2.5 بار على مسافة 10 ملم لمدة 30 ثانية . تم غسل السطح بإرذاذ هوائي مائي غزير ل وتم تجفيف السطح ثم تطبيق مبدئ Z- prime plus وفق تعليمات الشركة المصنعة حيث تم تطبيقه على السطح وتركه ليالجف ثم إكمال خطوات إلصاق الحاصرات ، ومن ثم نزع جميع العينات بواسطة جهاز الاختبار الميكانيكي Tecnotest ومن ثم تم فحص العينات وتقييم مشعر بقايا المادّة اللاصقة

النتائج: تركز معظم فشل الارتباط في العينات في منطقة اتصال سطح الزركون مع المادّة اللاصقة .

الاستنتاجات قوى الارتباط (التثبيت الميكانيكي) بين اللاصق وقاعدة الحاصرة ، وقوى الارتباط الداخلي ضمن الراتنج نفسه كانت أكبر منها بين الراتنج و سطح الزركون.

الكلمات المفتاحية: الزركون _ الترميل _ ليزر CO₂ _ ARI

مجلة جامعة تشرين - سورية، يحتفظ المؤلفون بحقوق النشر بموجب الترخيص CC BY-NC-SA 04



حقوق النشر

* أستاذ - قسم تقويم الأسنان والفكين - كلية طب الأسنان - جامعة تشرين - اللاذقية - سورية
** طالب ماجستير - قسم تقويم الأسنان والفكين - كلية طب الأسنان - جامعة تشرين - اللاذقية - سورية

مقدمة:

مع تطور أجهزة التصميم والتصنيع بواسطة الحاسوب CAD/CAM أصبح استخدام الزركونيا في التعويضات السنية أكثر شعبية، حيث أن التعويضات الزركونية تتمتع بمقاومة ميكانيكية ممتازة كما أنها توفر ناحية تجميلية مثالية بالمقارنة مع التعويضات الخزفية المعدنية، ومؤخراً أصبحت الزركونيا المتجانسة أكثر استخداماً في صنع التيجان المفردة والتعويضات الجزئية الثابتة حيث أنها تؤمن مقاومة ميكانيكية ممتازة وناحية تجميلية مناسبة، وتتلافى سلبات التعويضات الزركونية ثنائية الطبقات مثل تشطي الطبقة السطحية وانكسار نواة الزركون ، كما أن عدد المرضى الذين يطلبون المعالجة التقييمية قد ازداد للعديد من الأسباب، ليس فقط طلباً للناحية التجميلية ولكن لتحسين العلاقات الإطباقية أيضاً.[1]

يعتبر إلصاق الحاصرات التقييمية إلى السطوح الخزفية عملية غاية في الحساسية والتعقيد.[2] وعلى اعتبار أن المعالجة التقييمية مؤقتة ففي نهاية العلاج لابد من إزالة الحاصرات بسهولة دون أن تسبب هذه العملية إزعاج للمريض مع أقل ضرر ممكن لسطح الارتباط. أثناء نزع الحاصرات التقييمية من المهم التأكد من بقاء أقل كمية ممكنة من المادّة اللاصقة مع عدم إحداث أي تغير بنيوي في سطح الميناء السني، وهذا ينطبق أيضاً على المواد الترميمية كما أنّ تقليل الضرر الحاصل على سطح الزركون مع الحفاظ على أقل قدر ممكن من بقايا المادّة اللاصقة يمثل الهدف الرئيسي أثناء نزع الحاصرات التقييمية.[3]

مشكلة البحث:

تجنباً لزيادة الوقت والتكلفة على كل من الطبيب والمريض لا بد أن يكون نظام الإلصاق المعتمد أكثر موثوقية للمحافظة على ثبات الحاصرات التقييمية، ومنع أذية الترميم أثناء نزع الحاصرات بعد انتهاء فترة المعالجة ومن هنا جاءت أهمية الدراسة الحالية، حيث تهدف هذه الدراسة الى مقارنة قيم مشعر بقايا المادّة اللاصقة عند نزع الحاصرات التقييمية المعدنية المصققة على الزركون المخرش بليزر CO2 وبالترميل

طرائق البحث ومواده:**1. عينة البحث:**

تم تحديد حجم العينة بـ 20 شريحة استناداً إلى دراسات سابقة وباستخدام برنامج G-Power تم حساب حجم العينة رياضياً بلغت نسبة الثقة المتحصلة من العينة 95.22 %.

2 المواد المستخدمة في البحث:

1. الزركونيا (Zyttria , Z401white translucent, concept ®,Italy) الشكل رقم (1).
2. حاصرات معدنية: AO 594 Amirecan orthodontics stainless steel bracket بمساحة قاعدة 13 mm² الشكل رقم (2).
3. حبيبات أكسيد الألمنيوم بحجم 50 ميكرون (Protechno, Spanich) الشكل رقم (3).
4. مبدئ (Zprime plus , Bisco ,USA) الشكل رقم (4).

5. كومبوزيت لإصاق الحاصرات (Truebond Ic , ios ,USA) الشكل رقم (5).




الشكل رقم (1): قوالب الزركونيا



الشكل رقم (2): الحاصرة



الشكل رقم (3): حبيبات أكسيد الألمنيوم



الشكل رقم (5): كومبوزيت الإصاق



الشكل رقم (4): مبدئ Z-prime

الأجهزة المستخدمة في البحث:

1. جهاز التصليب الضوئي led (O-Led).
2. قبضة ترميل داخل فموي Micro Etcher (intraoral sandblaster الشكل رقم (6)).
3. جهاز ليزر CO2 جراحي في مشفى تشرين الجامعي الشكل رقم (7).
4. جهاز الاختبارات الميكانيكية العام -كلية الهندسة جامعة تشرين



الشكل رقم (7)



الشكل رقم (6)

تحضير عينات البحث:**تفريز شرائح الزركونيا:**

1. صممت عينات البحث على شكل مربع 10×10 ملم بواسطة برنامج Solidwork والحصول على ملف stl ثم نقل هذا الملف إلى جهاز التفريز الآلي حيث تم فرز 60 مربعا من الزركونيا.
2. بعد إتمام التفريز تم تليد جميع عينات الزركونيا باستخدام الفرن الخاص بالتليد وفقا لتعليمات الشركة المصنعة (8 درجات مئوية في الدقيقة من 200 إلى 1450 درجة مئوية، تثبيت الحرارة لمدة ساعتين، ثم التبريد بنفس معدل رفع درجة الحرارة لتصل لدرجة حرارة الغرفة).
3. تم تطبيق طبقة من خزف التزجيج على جميع الشرائح (Glazing).

بعد ذلك تم تقسيم عينات البحث عشوائياً إلى مجموعتين حيث تحوي كل مجموعة 10 عينات على النحو التالي:



- **المجموعة الأولى:** تم تهيئة السطح باستخدام الترميل بحبيبات أكسيد الألمنيوم حجم 50 ميكرون وضغط 2.5 بار على مسافة 10 ملم لمدة 30 ثانية.
 - **المجموعة الثانية:** تم تهيئة السطح بواسطة ليزر CO₂ بطول موجي (10.6 μ) وباستطاعة 4 w ثم تم غسل السطح بإرذاذ هوائي مائي غزير لمدة 30 ثانية وتم تجفيف السطح ثم تطبيق مبدئ Z- prime plus وفق تعليمات الشركة المصنعة حيث تم تطبيقه على السطح وتركه ليجف ثم إكمال خطوات الإلصاق كالتالي :
 - تم وضع كومبوزيت الإلصاق على قاعدة الحاصرة.
 - تم وضع الحاصرة في منتصف القرص مع تطبيق ضغط على الحاصرة لتجنب السماكة الكبيرة لكومبوزيت الإلصاق.
 - إزالة الزوائد بواسطة المسبر .
 - التصليب الضوئي لمدة 3 ثانية من جميع الجهات.
- تم حفظ العينات في الماء المقطر لحين إجراء الاختبار الميكانيكي.

مشعر المادة اللاصقة المتبقية (ARI (Adhesive Remnant Index):

بعد اختبار النزع للعينات المخبرية فُحصت السطوح بواسطة مجهر ضوئي بتكبير 10 مرات لتقييم نموذج انفصال الحاصرة عن سطح السن اعتماداً على دليل بقايا اللاصق ARI الشكل رقم (8).

حسب طريقة Artun و Bergland:

- الدرجة 0 = بقي اللاصق كله على الحاصرة.
- الدرجة 1 = بقي أقل من نصف اللاصق على سطح الزيركون.
- الدرجة 2 = بقي أكثر من نصف اللاصق على سطح الزيركون.
- الدرجة 3 = بقي اللاصق كله على سطح الزيركون.



الشكل رقم (8)

النتائج:

تم استخدام برنامج SPSS النسخة 26 الإحصائي في معالجة وتحليل البيانات

الفروقات بين متوسطات مشعر بقايا المادة اللاصقة بين المجموعات:

يبين الجدول (1) بعض الإحصاءات الوصفية من وسط حسابي وانحراف معياري والقيمتين العليا والدنيا لمشعر بقايا المادة اللاصقة في كل مجموعة، المتوسط الأقل لمشعر المادة اللاصقة سجلته المجموعة L0 بـ 0.2 فقط.

الجدول (1): بعض الإحصاءات الوصفية لمشعر المادة اللاصقة

المجموعة	الانحراف المعياري	الوسط الحسابي	أعلى قيمة	أدنى قيمة	العدد
S0	0.471	1.00	2	0	10
L0	0.422	0.20	1	0	10

تم تطبيق اختبار مان ويتني للمقارنات المزدوجة وفق ما يبينه الجدول (2)

الجدول (2): نتائج تطبيق اختبار Mann-Whitney للفروقات بين مشعر المدة اللاصقة للعينات المستقلة الثنائية

القرار الإحصائي	دلالة الاختبار	قيمة الاختبار	المجموعتان المقارنتان
معنوي	0.002	-3.070	S0 - L0

تكرارات بقايا المادة اللاصقة تبعا للمجموعة

يبين الجدول (3) تكرارات درجات بقايا المادة اللاصقة بالنسبة للمجموعات حيث تبين أن مجموعة الترميل كانت فيها النسبة الأكبر للقيمة (1) أي بقايا المادة اللاصقة المتبقية أقل من 50 %، بينما مجموعة الليزر كانت فيها النسبة الأكبر للقيمة (0) أي عدم وجود مادة لاصقة. وقد بلغت عدد الحالات للمشعر (1) في المجموعتين (10) بينما عدد الحالات للمشعر (0) بلغ (9) حالات. وعموماً كان 50% من بقايا المادة اللاصقة في جميع المجموعات للمشعر (1)، وكان 45% من بقايا المادة اللاصقة في جميع المجموعات للمشعر (0)

الجدول (3): تكرارات درجات بقايا المادة اللاصقة تبعا للمجموعة

المجموع	العدد والنسبة	مشعر بقايا المادة اللاصقة			
		لا يوجد مادة لاصقة متبقية على سطح الزركون (0)	أقل من 50% من المادة اللاصقة متبقية على سطح الزركون (1)	50% أو أكثر من المادة اللاصقة متبقية على سطح الزركون (2)	100% من المادة اللاصقة متبقية على سطح الزركون (3)
S	العدد	1	8	1	0
	%	10%	80%	10%	0%
L	العدد	8	2	0	0
	%	80%	20%	0%	0%
المجموع	العدد	9	10	1	0
	%	45%	50%	5%	0%

المناقشة:**مناقشة منهجية البحث:**

يعتبر إصاق الحاصرات التقيمية إلى السطوح الخزفية عملية غاية في الحساسية والتعقيد. [2] من المهم، أثناء نزع الحاصرات التقيمية من المهم التأكد من بقاء أقل كمية ممكنة من المادة اللاصقة. [3] إنَّ تقليل الضرر الحاصل على سطح الزركون مع الحفاظ على أقل قدر ممكن من بقايا المادة اللاصقة يمثل الهدف الرئيسي أثناء نزع الحاصرات التقيمية؛ وهذا ما يبرر تفضيل الدراسات لقيم مشعر ARI المنخفضة

مناقشة دليل بقايا اللاصق ARI

أظهر جدول تكرارات درجات بقايا المادة اللاصقة بالنسبة للمجموعات أن مجموعة الترميل كانت فيها النسبة الأكبر للقيمة (1) أي بقايا المادة اللاصقة المتبقية أقل من 50 %، بينما مجموعة الليزر كانت فيها النسبة الأكبر للقيمة (0) أي عدم وجود مادة لاصقة. وقد بلغت عدد الحالات للمشعر (1) في المجموعتين (10) بينما عدد الحالات للمشعر (0) بلغ (9) حالات. وعموماً كان 50% من بقايا المادة اللاصقة في جميع المجموعات للمشعر (1)، وكان 45% من بقايا المادة اللاصقة في جميع المجموعات للمشعر (0) مما يشير إلى تركيز معظم فشل الارتباط في العينة في منطقة اتصال سطح الزركون مع المادة اللاصقة وهذا يعني أن قوى الارتباط (التثبيت الميكانيكي) بين اللاصق وقاعدة الحاصرة، وقوى الارتباط الداخلي ضمن الراتنج نفسه كانت أكبر منها بين الراتنج وسطح الزركون من الناحية السريرية، هذا النوع من فك الالتصاق يكون مرغوباً به أكثر، لأنه هنالك حاجة أقل لإزالة بقايا المادة اللاصقة عن سطح الزركون وبالتالي تقليل الضرر المحتمل للزركون اتفقت هذه الدراسة مع دراسة (Babae Hemmati et al., 2022)، والتي تناولت تقييم تأثير أربعة طرق تهيئة سطح مختلفة على كمية المادة اللاصقة المتبقية (عدم تهيئة، تهيئة بواسطة الترميل بأكسيد الألمنيوم، تهيئة بواسطة الترميل بحبيبات الألومينا المطيعة بالسيليكا، التهيئة بواسطة ليزر CO₂). أظهرت نتائج الدراسة أنَّ نمط فك الارتباط كان مزيجاً من النوع الأول ضمن كتلة المادة اللاصقة ومن النوع الثاني في السطح البيني بين المادة اللاصقة وسطح الزركون بغض النظر عن طريقة تهيئة السطح. [4] كما تتفق هذه الدراسة مع دراسة كل من:

(Emre Cakir 2023) [5]

(Eglal Ahmed Ghozy 2020) [6]

(Hadi Mokhtarpur 2020) [7]

بينما اختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة [Sibel Cetik](#) (2019)، التي تناولت تأثير كل من الترميل وليزر (Er:YAG) حيث وجد ان فشل الارتباط كان بين الحاصرة والمادة اللاصقة، قد يعزى سبب الاختلاف إلى استخدامه ليزر (Er:YAG) أو أن حبيبات أكسيد الألمنيوم كانت بقطر (25 um) أقل من المستخدمة في بحثنا، أو الى استخدامه حاصرات مختلفة (Victory Series Low Profile Bracket,) [8]. (Univ L Anterior, 0.022, 3M

الاستنتاجات والتوصيات

1. حدث فشل الارتباط على مستوى لاصق-سطح زركون.
2. قوى الارتباط (التثبيت الميكانيكي) بين اللاصق وقاعدة الحاصرة، وقوى الارتباط الداخلي ضمن الراتنج نفسه كانت أكبر منها بين الراتنج وسطح الزركون.

Reference

1. Ga-Youn Ju 1, Soram Oh 2, ORCID, Bum-Soon Lim 3, Hyun-Seung Lee 1 and Shin Hye Chung. (2019). Effect of Simplified Bonding on Shear Bond Strength between Ceramic Brackets and Dental Zirconia Materials 2019, 12, 1640; doi:10.3390/ma12101640
2. Kaya, Y., Değirmenci, B. Ü., & Değirmenci, A. (2019). Comparison of the shear bond strength of metal orthodontic brackets bonded to long-term water-aged and fresh porcelain and composite surfaces. *Turkish Journal of Orthodontics*, 32(1), 28
3. Montasser, M. A., & Drummond, J. L. (2009). Reliability of the adhesive remnant index score system with different magnifications. *The Angle Orthodontist*, 79(4), 773–776.
4. Babaee Hemmati, Y., Neshandar Asli, H., Falahchai, M., & Safary, S. (2022). Effect of different surface treatments and orthodontic bracket type on shear bond strength of high-translucent zirconia: An in vitro study. *International Journal of Dentistry*, 2022. <https://www.hindawi.com/journals/ijd/2022/9884006/>
5. Cakir E, Duman AN, Yildirim AZ, Cevik P. Shear Bond Strength between Orthodontic Brackets and Monolithic 4Y-TZP: An In Vitro Study. *Materials (Basel)*. 2023 Jul 23;16(14):5173. Doi: 10.3390/ma16145173. PMID: 37512447; PMCID: PMC10383428.
6. Ghozy EA, Shamaa MS, El-Bialy AA. In vitro testing of shear bond strength of orthodontic brackets bonded to different novel CAD/CAM ceramics. *J Dent Res Dent Clin Dent Prospects*. 2020 Fall;14(4):239-243. Doi: 10.34172/joddd.2020.042. Epub 2020 Oct 24. PMID: 33575014; PMCID: PMC7867683.
7. Mokhtarpur H, Nafisifard M, Dadgar S, Etemadi A, Chiniforush N, Sobouti F. Shear Bond Strength of the Metal Bracket to Zirconium Ceramic Restoration Treated by the Nd: YAG Laser and Other Methods: An In Vitro Microscopic Study. *J Lasers Med Sci*. 2020 Fall;11(4):411-416. Doi: 10.34172/jlms.2020.65. Epub 2020 Oct 3. PMID: 33425291; PMCID: PMC7736933.
8. Cetik S, Ha TH, Sitri L, Duterme H, Pham V, Atash R. Comparison of Shear Strength of Metal and Ceramic Orthodontic Brackets Cemented to Zirconia Depending on Surface Treatment: An In Vitro Study. *Eur J Dent*. 2019 May;13(2):150-155. Doi: 10.1055/s-0039-1694304. Epub 2019 Aug 26. PMID: 31450247; PMCID: PMC6777170.

